

Instrukcja Techniczna

Sto-Panzergebebe

Wzmocniona siatka zbrojąca



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz • zbrojenie dodatkowe • do zwiększania wytrzymałości mechanicznej systemów ociepleń elewacji w strefach narażonych na uderzenia
---------------------	---

Właściwości	• wysoka wytrzymałość na rozciąganie • odporna na przesunięcie • produkt odporny na działanie alkaliów • nie zawiera plastifikatorów
--------------------	--

Format	• wielkość oczka: 7,5 x 7,5 mm • szerokość: 100 cm
---------------	--

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Ciężar powierzchniowy	ETAG 004-2013/załącznik C 3.1	> 450 g/m ²	większa lub równa
Wielkość oczka	ETAG 004-2013/załącznik C 3.3	7,5 mm	
Wytrzymałość na zerwanie w stanie w chwili dostarczenia	ETAG 004/5.6.7.1.1	> 4.000 N/50mm	
Wytrzymałość na zerwanie po starzeniu	ETAG 004/5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Aplikacja

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.	
		1,00	m/m ²
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako			

Instrukcja Techniczna

Sto-Panzergebebe

orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Pod zwykłym zbrojeniem powierzchniowym umieszczane jest zbrojenie dodatkowe.

Siatkę zbrojącą należy całkowicie osadzić w świeżo naniesionej masie zbrojącej, unikając pęcherzy i fałd, po czym zaszpachlować do uzyskania równej powierzchni.

Nie układać na zakładkę, lecz na styk, w jednej płaszczyźnie.

Zbrojenie powierzchniowe zostanie utworzone przez osadzenie systemowej siatki zbrojącej na mokro.

W miejscu zakończenia cokołu siatka zbrojąca układana jest tuż przy górnej krawędzi listwy cokołowej Sto-Sockelleiste.

Aby uniknąć uszkodzenia, w trakcie obróbki z siatką należy obchodzić się ostrożnie.

Dostawa

Kolor biały

Opakowanie rolka

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu.

Ekspertyzy/aprobaty

ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS i StoArmat Classic plus F/M/G / StoArmat Classic plus QS F/M/G) Europejska ocena techniczna
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS i StoArmat Classic/Classic plus) Europejska ocena techniczna
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS i StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europejska ocena techniczna
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L i StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Europejska ocena techniczna
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (budownictwo drewniane – MW/MW-L i StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz) Europejska ocena techniczna
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L i StoArmat Classic HD +

Instrukcja Techniczna

Sto-Panzergebebe

	StoAdditiv HD) Europejska ocena techniczna
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L i StoArmat Classic S1) Europejska ocena techniczna
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS i StoLevell Uni) Europejska ocena techniczna
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS i StoLevell Novo) Europejska ocena techniczna
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS i StoLevell Duo) Europejska ocena techniczna
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS oraz StoLevell Alpha) Europejska ocena techniczna
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT) Europejska ocena techniczna
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (budownictwo drewniane – EPS i StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Europejska ocena techniczna
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L i StoLevell Uni) Europejska ocena techniczna
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L i StoLevell Novo) Europejska ocena techniczna
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L i StoLevell FT) Europejska ocena techniczna
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L i StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Europejska ocena techniczna
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (budownictwo drewniane MW-L oraz StoLevell Uni/StoLevell Novo, mocowanie: klejenie) Europejska ocena techniczna
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (budownictwo drewniane – HWF oraz StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, mocowanie: kołkami) Europejska ocena techniczna
ETA-09/0267	StoTherm Resol Europejska ocena techniczna
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europejska ocena techniczna
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europejska ocena techniczna
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europejska ocena techniczna
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europejska ocena techniczna

Instrukcja Techniczna

Sto-Panzergewebe

Oznakowanie

Grupa produktowa	Siatka zbrojąca
------------------	-----------------

Bezpieczeństwo

Stosować się do karty charakterystyki!

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl