


Instrukcja Techniczna

StoColor Fibrasil

Farba elewacyjna zawierająca mikrowłókna, nadająca strukturę, do skutecznego mostkowania rys skurczowych i mikropęknięć



Charakterystyka

- Zastosowanie**
- na zewnątrz
 - do mostkowania i wypełniania mikropęknięć i rys skurczowych do 0,1 mm szerokości
 - do kryjących powłok na podłożach mineralnych i organicznych
 - produkt nie nadaje się na powierzchnie połaciowe poziome lub nachylone, narażone bezpośrednio na zaleganie śniegu

- Właściwości**
- bardzo dobre właściwości kryjące
 - niska absorpcja wody
 - dobra dyfuzyjność
 - produkt odporny na działanie alkaliów
 - zbrojenie mikrowłóknami
 - niski skurcz

- Wygląd**
- mat

- Specyfika/informacje**
- ochronę zapewniają środki biobójcze o wydłużonym uwalnianiu się

Dane techniczne

| Kryterium | Norma/ przepis kontrolny | Wartość/ Jednostka | Informacje |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| Gęstość | EN ISO 2811 | 1,3 - 1,5 g/cm ³ | |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza | EN ISO 7783 | 1,3 m | V2 średni |
| Absorpcja wody w | EN 1062-1 | < 0,1 kg/(m ² h ^{0,5}) | W3 mała |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | EN ISO 7783 | 5.900 | uśredniona wartość |
| Połysk | EN 1062-1 | G3 - mat | G3 |
| Grubość suchej warstwy | EN 1062-1 | 220 μm | E4 > 200; ≤ 400 |
| Uziarnienie | EN 1062-1 | < 100 μm | S1 drobne |

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Instrukcja Techniczna

StoColor Fibrasil

| | |
|----------------------|---|
| Wymagania | Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecałkowicie związane podłoże może prowadzić do pojawienia się na powłoce białych nalotów oraz uszkodzeń kolejnych powłok, np. do powstawania pęcherzy i rys. |
| Przygotowania | Sprawdzić, czy istniejące powłoki zapewniają wystarczającą przyczepność. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności. |

Aplikacja

| | |
|------------------------------|--|
| Temperatura aplikacji | <p>Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30 °C</p> <p>Temperatura podłoża podczas aplikacji musi przekraczać temperaturę punktu rosy. zalecana różnica wynosi +3 °C</p> |
|------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Przygotowanie materiału | <p>Zastosowanie jako powłoka pośrednia: rozcieńczać maks. 5% wody. Powłoka końcowa: rozcieńczać maks. 5% wody.</p> <p>Rozcieńczyć przy użyciu możliwie najmniejszej ilości wody, aby uzyskać konsystencję odpowiednią do obróbki. Przed obróbką materiał dobrze wymieszać. Jeśli do obróbki materiału używana jest maszyna lub pompa, należy dopasować konsystencję materiału. Materiał o intensywnym odcieniu rozcieńczać jedynie niewielką ilością wody lub nie rozcieńczać w ogóle. Nadmierne rozcieńczenie pogarsza właściwości materiału, m. in. w zakresie obróbki, zdolności krycia, intensywności odcienia, trwałości powłoki oraz odporności na ew. wykwity.</p> |
|--------------------------------|--|

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------|------------------|
| Zużycie | Rodzaj zastosowania | Zużycie ok. | |
| | na warstwę | 0,20 - 0,30 | l/m ² |
| | przy 2 warstwach | 0,40 - 0,60 | l/m ² |
| Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu. | | | |

Instrukcja Techniczna

StoColor Fibrasil

| | |
|---|--|
| Struktura powłok | <p>Gruntowanie: W zależności od rodzaju i stanu podłoża niezbędne mogą być środki gruntujące wzmacniające i regulujące chłonność. Na podłożu mineralnym zalecana jest powłoka gruntująca regulująca chłonność i polepszająca przyczepność. Wskazówka: Brak powłoki gruntującej może doprowadzić do pogorszenia obróbki i wyglądu produktu. produkty: np. StoPrim Micro, StoPrim Sol GT</p> <p>Powłoka pośrednia: StoColor Fibrasil</p> <p>Powłoka końcowa: StoColor Fibrasil</p> <p>W zależności od podłoża i/lub koloru mogą być potrzebne kolejne powłoki.</p> <p>Dane techniczne dla dwukrotnej powłoki malarskiej.</p> |
| Aplikacja | Malowanie, malowanie wałkiem |
| Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki | <p>Duża wilgotność, niska temperatura i mała wymiana powietrza wydłużają czas utwardzania i schnięcia.</p> <p>W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, względem przeznaczonych do obróbki lub świeżo wykonanych powierzchni elewacyjnych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ochronne (np. ochrona przed deszczem).</p> <p>Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę nanosić po ok. 24 godzinach.</p> |
| Czyszczenie narzędzi | Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu. |
| Dostawa | |
| Kolor | <p>biały, barwiony wg systemu StoColor</p> <p>Materiał barwiony: Przed obróbką sprawdzić, czy materiał jest zgodny z zamówionym odcieniem. Możliwe są nieznaczne różnice w odcieniu w porównaniu z poprzednimi dostawami. Na jednej powierzchni stosować wyłącznie materiał z dostaw o tym samym numerze partii produkcyjnej. Przed obróbką należy wymieszać materiał pochodzący z dostaw o różnych numerach szarż.</p> <p>Stabilność koloru:</p> |

Instrukcja Techniczna

StoColor Fibrasil

Warunki pogodowe, wilgoć, promieniowanie UV i osady mogą mieć wpływ na wygląd powłoki. Możliwe są zmiany odcienia. Proces zmian przebiega w sposób dynamiczny i zależy od warunków klimatycznych i ekspozycji. Należy przestrzegać aktualnych przepisów krajowych, instrukcji technicznych itp.

Odbarwienia wypełniacza:

Obciążenia mechaniczne mogą uszkodzić wypełniacze w materiale i w efekcie prowadzić do powstawania jasnych plam/zarysowań. Nie ma to wpływu na jakość ani funkcjonalność produktu.

Dokładność koloru:

Warunki pogodowe i uwarunkowania związane z konkretnym obiektem mają wpływ na dokładność i równomierność odcienia. W każdym przypadku należy unikać następujących warunków:

- niejednolita chłonność podłoża
- zróżnicowana wilgotność podłoża na powierzchni
- znacznie zróżnicowana alkaliczność i/lub skład podłoża
- bezpośrednie nasłonecznienie z wyraźnie oddzielnymi miejscami zacienionymi na jeszcze wilgotnej powłoce

wymywanie substancji pomocniczych:

Oddziaływanie wody na jeszcze niewyschnięte powłoki, np. pochodzące z rosy, mgły lub deszczu, może powodować wymywanie substancji pomocniczych z powłoki i ich osadzanie się na powierzchni w postaci jasnych zacieków. Widoczność tego efektu może być zróżnicowana w zależności od intensywności koloru. Nie ma to wpływu na jakość produktu/powłoki. Efekt ten zanika z czasem w wyniku ekspozycji na warunki atmosferyczne.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Barwienie | Możliwość samodzielnego zabarwienia przy użyciu StoColor Tint lub maks. 1% StoTint Aqua. |
| Możliwa specjalna konfiguracja | Dla tego produktu nie przewidziano specjalnych dodatków. |
| Opakowanie | Wiadro |
| Składowanie | |
| Warunki magazynowania | Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. |
| Okres magazynowania | Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia |

Instrukcja Techniczna

StoColor Fibrasil

2026 roku
Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Oznakowanie

| | |
|------------------|------------------|
| Grupa produktowa | Farba elewacyjna |
|------------------|------------------|

Skład

Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych
dyspersja polimerowa
Dwutlenek tytanu
wypełniacze silikatowe
wypełniacze mineralne
wypełniacze organiczne
woda
związki alifatyczne
Estry
środek hydrofobizujący
środek przeciwpieniący
dyspergatory
środek zwilżający
zagęszczacz
środek konserwujący powłoki na bazie izoproturonu / terbutryny
środek konserwujący powłoki na bazie 3-jodo-2-propynyli (IPBC)
środek konserwujący na bazie BIT/MIT (1:1)

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.
Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/opakowanie utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub przekazać do komunalnego punktu zbiorczego.

EUH211

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Instrukcja Techniczna

StoColor Fibrasil

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl