



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0094-5

07

0432

PROD0907 StoLevelI Uni
EN 998-1:2016 standardowa zaprawa tynkarska (GP) CS IV

na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych na zewnątrz i wewnątrz

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Absorbcja wody	$W_{c,2}$
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 25
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P = 50 % wartość tabelaryczna
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P = 90 % wartość tabelaryczna
Przyczepność do betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Rodzaj pęknięcia B