



0103-6020-3

0767, 0921

PROD1642 StoPox WG 100
EN 1504-2:2004

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka
Ochrona przed wnikaniem (1.3)
Odporność fizyczna (5.1)
Odporność chemiczna (6.1)

Reakcja na ogień	B _{fl} - s1 jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Badanie przyczepności przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Odporność na poślizg	klasa III jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Skurcz liniowy	niemożliwy do określenia jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Odporność na uderzenie	klasa I jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Odporność na silną agresję chemiczną	Zmniejszenie twardości < 50 % jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Wytrzymałość na ściskanie	niemożliwy do określenia jako składnik StoFloor Traffic WL 100
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoFloor Traffic WL 100