
Instrukcja Techniczna

Sto-Fensterbankband

Samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, elastycznej, miękkiej pianki





Charakterystyka

Zastosowanie

- Na zewnątrz
- specjalnie do zainstalowania za podokiennikiem Sto-Fensterbank

Właściwości

- wodoszczelna wg DIN 18542 BG 1
- całkowicie impregnowana
- wolno rozprężająca się
- samoprzylepna

Format

- szerokość taśmy/spoin:
- 20 mm / 1,5 – 3 mm

Specyfika/informacje

- Klasa palności wg DIN 4102-B1 obowiązuje wyłącznie w przypadku litych mineralnych materiałów budowlanych

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ	EN ISO 12572	< 100	
Współczynnik przewodzenia ciepła	DIN 52612	0,06 W/(m*K)	
Gęstość objętościowa		80 g/cm³	
Odporność temperaturowa		-40 - 100 °C	
Szczelność przy intensywnym deszczu	EN 1027	600 Pa	
Odporność na warunki atmosferyczne	DIN 18542	BG 1	
Przepuszczalność spoin	EN 1026	0,1 $m^3/[h*m*(daPa)^n]$	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Instrukcja Techniczna

Sto-Fensterbankband

Wymagania	Nośne, równe, suche podoże bez substancji pogarszajaych przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Aplikacja	
Temperatura aplikacji	najwyższa temperatura obróbki: +25 °C
Zużycie	Wykonanie: Zużycie ok. 1,00 m/m Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.
Aplikacja	Zmierzyć dokładnie długość spoiny. Na każdy wymagany metr taśmy uszczelniającej należy przewidzieć dodatkowo dwa centymetry „rezerwy na rozprężanie”. Taśmę Sto-Fensterbankband dociąc równo, przykleić do do powierzchni, do której za pomocą wkrętów będzie mocowany podokiennik, robiąc zakłady taśmy ok. 5 cm na narożnik (profil zamykający). Gdy tylko ciśnienie sprężające ustąpi, taśma zacznie rozprężać się. Zwracać uwagę na ciągłość warstwy uszczelniającej. Oba końce taśmy uszczelniającej należy ściśle połączyć w obszarze styku.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić acetonem lub wodą z mydłem.
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Wodoszczelność wg DIN 18542 z klasą wytrzymałości BG 1 jest zapewniona tylko w przypadku gdy szerokość spoiny nie wykracza poza dopuszczalny obszar aplikacji (1,5 – 3 mm). Obciążyć rolki pozostałe w otwartym kartonie, aby uniknąć rozwijania się taśmy (w sposób teleskopowy). Taśma uszczelniająca rozpręża się szybciej w wyższych temperaturach. Zaleca się przechowywanie w chłodnym miejscu.

Dostawa	
Kolor	czerwona
Opakowanie	Rolka

Instrukcja Techniczna
Sto-Fensterbankband

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu.

Ekspertyzy/aprobaty

	Sto-Certificate 126 I 06.2026	Sto Fugendichtband Lento/Lento szara/2D, Sto-Fensterbankband - reakcja na ogień E - CERT 126 Klasyfikacja reakcji na ogień wg EN 13501-1

Oznakowanie

Grupa produktowa	Akcesoria ETICS

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl