


Instrukcja Techniczna

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Organiczna, bezcementowa zaprawa do przyklejania i spoinowania StoCleyer B oraz StoEcoshape



Charakterystyka

- Zastosowanie**
- na zewnątrz
 - jako zaprawa klejowo-fugowa do StoCleyer B i StoEcoshape

- Właściwości**
- zaprawa cienkowarstwowa

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	EN ISO 2811	1,40 - 1,60 g/cm ³	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	EN ISO 7783	150 - 200	V2 średni
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

- Wymagania**
- Podłoże ogólnie:
- Jednolite, równe, suche, nośne
 - Wolne od smaru i pyłu
- Wskazówka:
- Wilgotne lub niecałkowicie związane podłoże może prowadzić do pojawienia się na powłoce białych nalotów oraz uszkodzeń kolejnych powłok, np. do powstawania pęcherzy i rys.

- Przygotowania**
1. Sprawdzić nośność i przyczepność istniejącej powłoki.
 2. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.
 3. W razie konieczności oczyścić podłoże.

Aplikacja

- Temperatura aplikacji**
- Temperatura podłoża i powietrza:
- Temperatura minimalna: +5 °C
- Temperatura maksymalna: +30 °C

- Przygotowanie materiału**
- Przed obróbką materiał dobrze wymieszać.

Instrukcja Techniczna

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

- Materiał jest gotowy do aplikacji po wymieszaniu.
- Ewentualnie dodać wody, aby uzyskać optymalną konsystencję materiału.
- Zbyt długie mieszanie powoduje utratę lepkości.

Rozcieńczanie materiału:

Temperatura obróbki $\leq 15^{\circ}\text{C}$: nie rozcieńczać materiału

Temperatura obróbki $> +15^{\circ}\text{C}$: można rozcieńczyć materiał wodą, maks. 0,5%.

Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	masa klejowa do płytek imitujących cegłę	2,50 - 3,00	kg/m ²
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			

Aplikacja

Porada:

- Aby zapobiec wnikaniu wody pod płytki StoCleyer B, uszczelnić je, nanosząc na krawędzie na całym obwodzie zaprawę Sto- Klebe- und Fugenmörtel.

1. Przygotować podłoże.
2. Zaprawę Sto-Klebe- und Fugenmörtel nanosić poziomo. narzędzia: Sto-Glättekelle, użębienie: 4 x 6 mm, 6 x 6 mm
3. Zaprawę zatrzeć i wysuszyć na tyle, aby nie zaczęła wiązać powierzchniowo.
4. Usunąć zaprawę z powierzchni, które nie są jeszcze lub nie będą poddawane obróbce.
5. Lekko przesuwającym ruchem mocno i na całej powierzchni wciskać płytki StoCleyer B w świeżo naniesioną zaprawę.
6. Nie dopuścić do powstawania miejscowych defektów lub pustych miejsc.
7. Natychmiast równomiernie nanieść materiał na obszary spoin. narzędzia: pędzel płaski

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Następujące czynniki wydłużają czas schnięcia i wiązania:

- temperatura
- wiatr
- względna wilgotność powietrza
- niekorzystne warunki atmosferyczne
- promieniowanie słoneczne
- grubość warstwy

Środki ochronne:

1. Zastosować odpowiednie środki ochronne.
2. Przeznaczoną do obróbki lub świeżo wykonaną powierzchnię elewacji zabezpieczyć przed warunkami pogodowymi.

Instrukcja Techniczna

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Czyszczenie narzędzi Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe Nałożyć warstwę próbną, aby dokładnie ustalić wartości dotyczące zużycia.

Dostawa

Kolor antracyt (2057 A), brąz (2064 A), szary brąz (2063 A), grafit (2061 A), szary (2060 A), jasnoszary (2059 A), piaskowo żółty (2062 A), biały (2056 A), cementowo szary (2058 A), inne kolory na specjalne zamówienie

Opakowanie Wiadra wiaderko, opakowanie zbiorcze: zasobnik

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed mrozem. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Okres magazynowania Najwyższa jakość produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.
Objaśnienie numeru serii:
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.
Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku

Oznakowanie

Grupa produktowa Zaprawa klejowa

Skład

Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych
dyspersja polimerowa
Dwutlenek tytanu
wypełniacze silikatowe
wypełniacze mineralne
wodorotlenek glinu
wypełniacze organiczne
woda
glikole
glikoeter
środek hydrofobizujący
zagęszczacz
środek zwilżający
środek konserwujący powłoki na bazie izoproturonu / terbutryny
środek konserwujący na bazie BIT/MIT (1:1)

Instrukcja Techniczna

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.
Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/opakowanie utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub przekazać do komunalnego punktu zbiorczego.

EUH211

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl