

Instrukcja Techniczna

StoAdditiv QS

Wodorozcieńczalny dodatek przyspieszający
schnięcie zapewniający właściwości wczesnej
odporności na deszcz



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- elastyczne zastosowanie w przypadku dużych wahań między temperaturami w dzień i w nocy
- Tylko do farb elewacyjnych StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200

Właściwości

- bezrozpuszczalnikowy
- przyspiesza schnięcie farb elewacyjnych Sto w okresach dużej wilgotności i niskiej temperatury

Format

- ilość: 0,45 l

Podłoże

Wymagania

Przestrzegać zaleceń dla farb elewacyjnych.

Przygotowania

Przestrzegać zaleceń dla farb elewacyjnych.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Temperatura podłoża i powietrza
Temperatura minimalna: +1 °C
Temperatura maksymalna: +20 °C

Przygotowanie materiału

Informacje:

- Zapach amoniaku! Zadbać o dostateczną wentylację.
- Nosić okulary ochronne.
- StoAdditiv QS nie mieszać ręcznie, lecz wyłącznie przy pomocy mieszadła.
- Zapisać datę zmieszania. Mieszanie farb elewacyjnej i StoAdditiv QS zużyć w ciągu 6 tygodni.

Tylko do farb elewacyjnych:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl

Instrukcja Techniczna

StoAdditiv QS

- StoColor X-black
- StoColor Crylan
- StoColor Lotusan® AimS
- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- Lotusan® G
- StoCryl V 200

Informacje dotyczące dozowania:

- Wielkość 5 l = 150 ml, 1/3 butelki StoAdditiv QS
- Wielkość 10 l = 300 ml, 2/3 butelki StoAdditiv QS
- Wielkość opakowania 15 l = 450 ml, 1 butelka StoAdditiv QS
- Wielkość opakowania 25 kg = 450 ml, 1 butelka StoAdditiv QS

Przygotowanie materiału:

1. Uważać, aby wieczko StoAdditiv QS było mocno dociśnięte.
2. StoAdditiv QS mocno wstrząsnąć.
3. Dodać StoAdditiv QS do farby elewacyjnej.
4. Natychmiast wymieszać StoAdditiv QS z farbą za pomocą mieszadła.
5. Kontynuować mieszanie przez co najmniej 1 minutę, do momentu uzyskania jednnorodnej mieszaniny.
6. Do mieszaniny dolać wodę w celu uzyskania żądanej lepkości.

Unikać różnic odcienia: Na całej powierzchni należy stosować materiał z dodatkiem StoAdditiv QS lub bez dodatku StoAdditiv QS.

Czyszczenie narzędzi	Wszystkie narzędzia po użyciu wyczyścić wodą.
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Farby elewacyjne z StoAdditiv QS po upływie 6 godzin od aplikacji są odporne na temperaturę do -5 °C.
Dostawa	
Kolor	przezroczysty, o lekko żółtym zabarwieniu
Składowanie	
Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed mrozem. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia. Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku

Instrukcja Techniczna

StoAdditiv QS

Oznakowanie

Grupa produktowa	Dodatek przyspieszający schnięcie
------------------	-----------------------------------

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.
Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl