


Instrukcja Techniczna

StoAqua Top In

Niezamykający porów, wodorozcieńczalny wosk lazurujący do drewna



Charakterystyka

Zastosowanie

- wewnątrz
- na wszystkie nośne podłoża drewniane
- wodorozcieńczalny, cienkowarstwowy wosk lazurujący do ochrony wszystkich gatunków drewna
- nie nanosić na wilgotne lub zabrudzone podłoża

Właściwości

- bez biocydów
- nie zawiera środków ochrony drewna
- materiał odporny na żółknięcie
- produkt nadaje się do malowania
- łatwa aplikacja przy pracach sufitowych
- zgodność z normą EN 71-3 (bezpieczne stosowanie na zabawkach), odporność na działanie śliny i potu

Wygląd

- jedwabisty połysk wg EN 13300

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość		1,02 g/cm ³	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Wymagania

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od tłuszczu i substancji antyadhezyjnych oraz fachowo przygotowane.

Drewno wewnątrz:

Nowe drewno lekko przeszlifować i oczyścić z pyłu. Zagruntować środkiem StoAqua Top In, nanieść powłokę pośrednią środka StoAqua Top In, a następnie powłokę końcową środka StoAqua Top In.

Instrukcja Techniczna

StoAqua Top In

Do nanoszenia pierwszej warstwy użyć środka rozcieńczonego z użyciem do 3% wody (w celu zapewnienia równomiernej chłonności podłoża). Drugą powłokę nanieść bez rozcieńczania.

Przygotowania	Sprawdzić nośność istniejącego podłoża Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności. Usunąć luźne oraz stare, nienośne powłoki mechanicznie lub za pomocą środka do zmywania.
----------------------	---

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura obróbki i podłoża: +5°C Najwyższa temperatura obróbki i podłoża: +35 °C
------------------------------	--

Przygotowanie materiału	Produkt jest gotowy do obróbki, przed użyciem dobrze wymieszać. Do rozcieńczania używać wody.
--------------------------------	--

Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	na warstwę	0,10 - 0,12	l/m ²
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			

Struktura powłok	Gruntowanie: StoAqua Top In Powłoka wykończeniowa: StoAqua Top In
-------------------------	--

Aplikacja	Malowanie Produkt nanosić płaskim lub szerokim pędzlem w kierunku rysunku słoików.
------------------	---

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki	Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 %: pyłosuchy po 1 godzinie, suchy w dotyku po 2 godzinach, możliwość pokrywania farbą po 4 godzinach Przy niskich temperaturach i/lub wysokiej wilgotności powietrza proces schnięcia ulega wydłużeniu.
---	---

Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
-----------------------------	---------------------------------------

Instrukcja Techniczna

StoAqua Top In

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Utylizacja:

Związany lub wyschnięty materiał przy uwzględnieniu miejscowych przepisów można wyrzucić razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Stary, nie związany materiał wymieszać z cementem, a po związaniu przekazać do utylizacji.

Dostawa

Kolor

StoColor - RAL - kolory drewna

Nowe lub świeżo przygotowane jasne drewno może żółknąć w mniejszym lub większym stopniu wskutek oddziaływania promieniowania UV, także we wnętrzach.

Żółknięcie ma miejsce także po obróbce takiego drewna środkiem StoAqua Top In w wersji bezbarwnej lub białej, choć sam produkt StoAqua Top In nie ma działania powodującego żółknięcie.

Gatunek i właściwości drewna w połączeniu z grubością suchej powłoki laserunkowej mogą mieć wpływ na barwę lazury. Z tego względu możliwe są różnice w stosunku do karty odcieni. Całkowitą pewność można uzyskać, wykonując na tej samej powierzchni powłokę próbną przy użyciu wybranego przez siebie odcienia.

Barwienie

Maks. 1 % StoTint Aqua.

Opakowanie

Puszka

Składowanie

Warunki magazynowania

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Okres magazynowania

Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.

Objaśnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku

Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Instrukcja Techniczna

StoAqua Top In

Oznakowanie

Grupa produktowa Lazura do drewna

Skład

Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych
dyspersja polimerowa
Dwutlenek tytanu
woda
glikole
dodatek powierzchniowy
zagęszczacz
środek przeciwpieniący
dyspergatory
regulatory pH
Środek konserwujący na bazie BIT

Bezpieczeństwo

Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

EUH210

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH208

Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Substancje te są konserwantami.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Instrukcja Techniczna

StoAqua Top In

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl