


Instrukcja Techniczna

StoAqua Top Wood Oil

Emulsja oleju w wodzie przeznaczona do ochrony i pielęgnacji drewna w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz • do wewnątrz • do w ograniczonym stopniu stabilnych wymiarowo elementów budowlanych, np. okiennic, podbitek dachowych • do niestabilnych wymiarowo elementów budowlanych, np. płotów, słupków
---------------------	--

Właściwości	• wysoka zdolność penetracji • z surowców odnawialnych • bezrozpuszczalnikowy • nie zawiera plastifikatorów • bez biocydów • nie blokuje porów • wysoka odporność na warunki atmosferyczne • bez tworzenia błony • prosta pielęgnacja
--------------------	---

Wygląd	• połysk: mat
---------------	---

Specyfika/informacje	• przy powierzchniach poziomych zapewnić możliwość odpływu wody • produkt nie jest przeznaczony do tarasów w obszarach zewnętrznych • drewno egzotyczne wydłuża proces schnięcia • jeśli używane są egzotyczne gatunki drewna, przeprowadzić powlekanie próbne
-----------------------------	--

Podłoże

Wymagania	Podłoże ogólnie: - Czyste, suche - Wolne od smaru i pyłu - Wolne od substancji antyadhezyjnych - Fachowo przygotować podłoże.
------------------	--

Przygotowania	1. Sprawdzić nośność istniejącej powłoki. 2. Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.
----------------------	---

Stare powłoki:
UWAGA!
- Usuwanie lub poddawanie obróbce starych warstw, np. szlifowanie, opalanie
- Skutki: podrażnienia dróg oddechowych

Instrukcja Techniczna

StoAqua Top Wood Oil

1. Produkt stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych obszarach.
2. We wnętrzach pomieszczenia wietrzyć poprzecznie.
3. Stosować ochronę dróg oddechowych.

Przygotowanie:

1. Oczyszczyć stare powłoki.
2. Usunąć wszystkie luźne elementy.
3. Zszarzałe drewno zeszlifować aż do odsłonięcia zdrowego drewna.

Wskazówka:

- Ostre krawędzie drewna zaokrąglić.
- Wszystkie materiały drewniane są sklejone w sposób odporny na działanie warunków pogodowych.

Heblowane lub nowe powierzchnie drewniane:

1. Przeszlifować powierzchnię w kierunku włókien.
2. Oczyszczyć powierzchnię.

Płyty wiórowe:

- Odpowiednie są jedynie płyty wiórowe zgodnie z DIN 68763, typ V100, V100 G.
- Wilgotność drewna: maksymalnie 12%

Płyty wielowarstwowe:

- Stosować się do instrukcji technicznej nr 3 i instrukcji technicznej BFS nr 18.
- Wilgotność drewna: 5-15%
- Płyty jedynie warunkowo mogą być wystawiane na bezpośrednie działanie warunków pogodowych.
- W przypadku płyt wielowarstwowych zgodnych z DIN 68705 jedynie klejenie jest odporne na działanie warunków pogodowych.

Drewno zastosowane na zewnątrz:

1. Nowe i zwietrzałe drewno z drzew iglastych: zaimpregnować środkiem StoPrim Protect BS.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Temperatura podłoża i powietrza
Temperatura minimalna: +10 °C
Temperatura maksymalna: +30 °C

Materiału nie nakładać:

- W przypadku bezpośredniego i intensywnego nasłonecznienia
- w przypadku gorąca i na rozgrzane podłoża

Przygotowanie materiału

Produkt jest gotowy do obróbki. Przed użyciem dobrze wymieszać produkt.

Zużycie

Rodzaj zastosowania

Zużycie ok.

Instrukcja Techniczna

StoAqua Top Wood Oil

	na warstwę	0,08 - 0,10	l/m²
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			
Struktura powłok	Dwukrotnie naoleić drewno środkiem StoAqua Top Wood Oil. Naolejone powierzchnie co najmniej raz do roku kontrolować i oleić.		
Aplikacja	Malowanie Aplikacja produktu: 1. Produkt nanosić cienkowarstwowo w kierunku ziarna drewna. narzędzia: pędzel płaski, pędzel szeroki 2. Ostrożnie przeszlifować drewno w kierunku ziarna. narzędzia: drobna włóknina ścierna		
Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki	Nanoszenie kolejnych powłok po 12 godzinach jest możliwe pod następującymi warunkami: - temperatura podłoża i powietrza: +20°C - względna wilgotność powietrza: 65% - pyłosuchy: po 7 godzinach Następujące czynniki wydłużają czas schnięcia i wiązania: - niska temperatura - duża wilgotność powietrza		
Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.		
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Utylizacja: - Przestrzegać obowiązujących przepisów. - Puste puszki przekazać do recyklingu. - Puszki z resztkami środka przekazać do punktu zbiórki starych lakierów.		
Dostawa			
Kolor	naturalny, możliwość barwienia według systemu kolorów dla lakierów i lazur następujące czynniki mogą prowadzić do odchyłek barwnych: - właściwości drewna - grubość suchej warstwy Zalecenie: Przeprowadzić powlekanie próbne.		

Instrukcja Techniczna

StoAqua Top Wood Oil

Opakowanie	Puszka
------------	--------

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
-----------------------	---

Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.
---------------------	---

Oznakowanie

Grupa produktowa	Olej do drewna
------------------	----------------

Bezpieczeństwo	Stosować się do karty charakterystyki! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.
----------------	--

EUH210	Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
--------	--

EUH208	Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
--------	--

Substancje te są konserwantami.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik

Instrukcja Techniczna

StoAqua Top Wood Oil

działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl