

Instrukcja Techniczna

StoBrick 100-999

Ceramiczne płytki klinkierowe



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- jako okładzina elewacyjna
- na systemy ociepleń ETICS, podwieszane elewacje wentylowane i ściany masywne

Właściwości

- mrozoodporność zgodnie z EN ISO 10545-12
- wyprodukowano zgodnie z DIN EN 14411
- maks. promień porów: $> 0,2 \mu\text{m}$
- porowatość ogólna: $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
- nasiąkliwość wodą: $< 6\%$

Format

- płytki:
długość x wysokość x grubość, dane w mm:
240 x 71 x 14, ok. 48 szt./m²
240 x 52 x 14, ok. 64 szt./m²
400 x 35 x 14, ok. 52 szt./m²
440 x 52 x 14, ok. 35 szt./m²
490 x 40 x 14, ok. 38 szt./m²
- płytki kątowe (WR):
długość / szerokość x wysokość x grubość, dane w mm:
240 / 115 x 71 x 14, ok. 13 szt./m²
240 / 115 x 52 x 14, ok. 17 szt./m²
240 / 115 x 40 x 14, ok. 21 szt./m²
240 / 115 x 35 x 14, ok. 24 szt./m²
- więcej formatów na specjalne zamówienie

Wygląd

- powierzchnia: gładka jak celuloza, mikroskopowo chropowata, równa, chropowata, nierównomiernie ukształtowana, piaskowa ze stopieniem, żłobiona pionowo
- krawędź: regularna, lekko zaokrąglona, wolna od zadziorów, nierównomiernie ukształtowana, falowana
- stopień połysku: matowy, jedwabście matowy

Instrukcja Techniczna

StoBrick 100-999

Specyfikacja/informacje

- Kolorystyka i formaty: patrz katalog "Płytki klinkierowe StoBrick. Kolekcje"

Podłoże

Wymagania

- Jednolite, suche, czyste, nośne
- Bez mleczka cementowego, wykwitów, substancji antyadhezyjnych
- Nie stosować lekkich zapraw jako tynk podkładowy lub jako warstwę zbrojącą.
- Udział powierzchni klejonej płyt izolacyjnych: co najmniej 60%
- Mocowanie łączników systemu ETICS: przez siatkę

Aplikacja

Aplikacja

Porada:
szerokość spoin: 10-12 mm

- Klejenie:
- zaprawa do przyklejania: StoColl KM
 - zaprawa do spoinowania: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
 - nakładanie produktu metodą floating-buttering

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Minimalizacja odchyień w ramach partii:
- Zamawiać jednorazowo całą ilość potrzebną dla danego obiektu.

Prawidłowe przemieszanie kolorów:
- Przy układaniu płytek klinkierowych zwrócić uwagę czy są przemieszane.
- Zalecenie: mieszać ze sobą płytki klinkierowe z 5 palet. Również odmiany jednobarwne należy mieszać.

Elementy czołowe, odwzorowujące wozówkę, należy wykonać na budowie poprzez przycięcie ich z pełnych płytek licowych.

Zwracać uwagę na Oceny Techniczne:
- Przestrzegać aprobat krajowych i międzynarodowych.

Przestrzegać dalszych informacji:
- patrz przegląd asortymentu
- patrz wytyczne wykonywania

Dostawa

Kolor

monochromatyczny
patrz asortyment

Instrukcja Techniczna

StoBrick 100-999

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu.
Okres magazynowania	Zapakowany produkt można przechowywać przez nieograniczony okres.

Oznakowanie

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoBrick 100-999

KLINKERRIEMCHEN WINKEL NF





L1 L2 B S		Wasseraufnahme Gruppe AI₁ Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%	
Nennwert: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm		Wasseraufnahme Gruppe AII₂ Anhang B 3% ≤ E ≤ 6%	
Formen und Maße Länge und Breite Dicke Länge 1 Länge 2 Breite B Stärke S		Toleranzwert ± 1 % / 2 mm ± 10 % L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 70,3-71,7 mm S: 10,8-13,2 mm	Toleranzwert ± 1 % / 2 mm ± 10 % L1: 238-242 mm L2: 113,56-116,44 mm B: 70,11-71,89 mm S: 10,8-13,2 mm
Geradheit der Seiten Zulässige Toleranz Länge L1 Länge L2 Breite B		Toleranzwert ± 0,5 % ± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,36 mm	
Mittelpunktwölbung Zulässige Toleranz Diagonale D1 Diagonale D2		Toleranzwert ± 0,5 % ± 1,25mm ± 0,68 mm	
Kantenwölbung Zulässige Toleranz Länge L1 Länge L2		Toleranzwert ± 0,5 % ± 1,2 mm ± 0,58 mm	

rys.: narożnik StoBrick NF 12 mm

Instrukcja Techniczna

StoBrick 100-999

KLINKERRIEMCHEN WINKEL DF

L1 L2 B S Nennwert: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm		Wasseraufnahme Gruppe AI₁ Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%	Wasseraufnahme Gruppe AII₁ Anhang B 3% ≤ E ≤ 6%
Formen und Maße		Toleranzwert	Toleranzwert
Länge und Breite 		± 1 % / 2 mm	± 1,25 % / 2 mm
Dicke		± 10 %	± 10 %
Länge L1 Länge L2 Breite B Stärke S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 10,8-13,2 mm	L1: 238-242 mm L2: 113,56-116,44 mm B: 51,35-52,65 mm S: 10,8-13,2 mm
Geradheit der Seiten		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,26 mm	
Mittelpunktwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Diagonale D1 Diagonale D2		± 1,23 mm ± 0,63 mm	
Kantenwölbung		Toleranzwert	
Zulässige Toleranz 		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2		± 1,2 mm ± 0,58 mm	

rys.: narożnik StoBrick DF 12 mm

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl