

Instrukcja Techniczna

StoCarrier Helio

Płyta podtynkowa z granulatu szklanego



Charakterystyka

Zastosowanie

- do wewnątrz
- płyta podtynkowa do ścian i sufitów
- w systemie usuwania pleśni: StoReno In Protect M

Właściwości

- cięcie nożem introligatorskim
- niewielka masa
- strona przednia kaszerowana flizeliną
- strona tylna wzmocniona obustronnie siatką zbrojącą

Format

- krawędzie: proste
- długość x szerokość: 120,0 x 80,0 cm
- grubości płyt: patrz asortyment produktów

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	EN ISO 7783	15	Grubość: 10 mm
	EN ISO 7783	6	Grubość: 25 mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C-s1, d0	
Tolerancja grubości		$\pm 1,0$ mm	
Tolerancja długości		$\pm 2,0$ mm	
Tolerancja szerokości		$\pm 2,0$ mm	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania

Podłoże ogólnie:
- Nośne równe, suche, nadające się do klejenia
- Wolne od pleśni, smaru i pyłu

Sprawdzić, czy ewentualnie istniejące powłoki są trwale kompatybilne z klejem.

Instrukcja Techniczna

StoCarrier Helio

- Nierówności do 0,5 cm/m mogą zostać przykryte.
- Większe nierówności wyrównać za pomocą tynku wewnętrznego.

Wskazówka:

Jeśli produkt jest stosowany w systemie StoReno In Protect M, przestrzegać aktualnych wytycznych dotyczących obróbki systemu.

Uwaga:

Podczas usuwania pleśni należy postępować zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

- Przykład: Informacje DGUV 201-028 Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych.

Aplikacja

Zużycie

Zużycie ok.

1

m²/m²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Wskazówka:

- Produkt aplikować wyłącznie ze stanowiącymi część systemu funkcjonalną zaprawą klejącą i funkcjonalnym tynkiem podkładowym.

klejenie na całości powierzchni:

- klej: StoLevell Calce FS
- ręcznie lub maszynowo
- Patrz instrukcja technicznej zastosowanej masy klejowej
- Strony czołową i wzdłużną płyt podtynkowych przykleić za pomocą StoColl Fix.

1. Płyty podtynkowe układać w wąż na wstępnie przygotowane podłoże, licując i mocno dociskając do siebie krawędzie.

Wskazówka:

- Możliwe wyłącznie na równych podłożach.

Spoiny pomiędzy płytami:

W przypadku otworów w ścianie, np. okien i drzwi, należy pamiętać:

- spoiny doczołowe nie mogą wystawać poza naroża otworów w ścianie
- Spoiny doczołowe nie mogą znajdować się w obszarze montażu różnych elementów, np. skrzynek na rolety.

Zbrojenie:

Instrukcja Techniczna

StoCarrier Helio

Zbrojenie powierzchniowe nie jest wymagane.
- funkcjonalny tynk podkładowy: StoLevel Calce FS

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Przestrzegać danych zawartych w instrukcji technicznej stosowanych produktów.
Przestrzegać specyfikacji zawartych w wytycznych dotyczących obróbki systemu
StoReno In Protect M.

Składowanie

Warunki magazynowania

Przechowywać chronione przed wpływem warunków atmosferycznych.

Oznakowanie

Grupa produktowa

Płyta podtynkowa

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl