

Instrukcja Techniczna

StoCarrier Helio W

Klin z granulatu ze szkła komórkowego



Charakterystyka

Zastosowanie	• do wewnątrz • płyta podtynkowa do ścian i sufitów • w systemie usuwania pleśni: StoReno In Protect M
---------------------	--

Właściwości	• cięcie nożem introligatorskim • niewielka masa
--------------------	--

Format	• krawędzie: proste • długość x szerokość: 60,0 x 40,0 cm • grubość: 0,5 - 2,5 cm
---------------	---

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	EN ISO 7783	6	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C-s1, d0	
Tolerancja grubości		$\pm 1,0$ mm	
Tolerancja długości		$\pm 2,0$ mm	
Tolerancja szerokości		$\pm 2,0$ mm	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania	Podłoże ogólnie: - Nośne równe, suche, nadające się do klejenia - Wolne od pleśni, smaru i pyłu Sprawdzić, czy ewentualnie istniejące powłoki są trwale kompatybilne z klejem. - Nierówności do 0,5 cm/m mogą zostać przykryte. - Większe nierówności wyrównać za pomocą tynku wewnętrznego. Wskazówka:
------------------	--

Instrukcja Techniczna

StoCarrier Helio W

Jeśli produkt jest stosowany w systemie StoReno In Protect M, przestrzegać aktualnych wytycznych dotyczących obróbki systemu.

Uwaga:

Podczas usuwania pleśni należy postępować zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

- Przykład: Informacje DGUV 201-028 Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych.

Aplikacja

Zużycie

Zużycie ok.

1

m²/m²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Wskazówka:

- Produkt aplikować wyłącznie ze stanowiącymi część systemu funkcjonalną zaprawą klejącą i funkcjonalnym tynkiem podkładowym.

klejenie na całości powierzchni:

- klej: StoLevell Calce FS

- ręcznie lub maszynowo

- Patrz instrukcja technicznej zastosowanej masy klejowej

- Spoiny stykowe klina skleić za pomocą StoColl Fix.

1. Klin ułożyć na wstępnie przygotowanym podłożu, licując i mocno dociskając do siebie krawędzie.

Wskazówka:

- Możliwe wyłącznie na równych podłożach.

Zbrojenie:

Zbrojenie powierzchniowe nie jest wymagane.

- funkcjonalny tynk podkładowy: StoLevell Calce FS

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Przestrzegać danych zawartych w instrukcji technicznej stosowanych produktów. Przestrzegać specyfikacji zawartych w wytycznych dotyczących obróbki systemu StoReno In Protect M.

Składowanie

Warunki magazynowania

Przechowywać chronione przed wpływem warunków atmosferycznych.

Instrukcja Techniczna

StoCarrier Helio W

Oznakowanie

Grupa produktowa

Płyta podtynkowa

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl