

Instrukcja Techniczna

StoCryl GW 200

Wzmacniający środek gruntujący



Charakterystyka

Zastosowanie	• warstwa gruntująca do starych, nośnych powłok, także kredujących • warstwa gruntująca systemów ochrony powierzchniowej betonu
Właściwości	• bardzo dobra przyczepność do podłoża oraz powłok pośrednich i końcowych • bardzo dobra przyczepność do starych powłok • łatwa obróbka • produkt wodorozcieńczalny
Wygląd	• bezbarwny
Specyfika/informacje	• nie stosować na powierzchniach bezpośrednio obciążonych ruchem pieszym i kołowym

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	PN-EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Wymagania	Wymagania dotyczące podłoża: Beton: Podłoże powinno być wytrzymałe oraz wolne od substancji antyadhezyjnych i obcych. Warstwy betonu i powłoki szlamowe o mniejszej wytrzymałości należy usunąć. Suche, zgodnie z definicją dyrektywy dot. napraw konstrukcji betonowych 2001-10, jednak zależnie od klasy betonu. Wilgotność podłoża mierzona za pomocą urządzenia CM może wynosić maks. 4% wag. dla betonu klasy C30/37 i maks. 3% wag. dla betonu C35/45.
------------------	---

Instrukcja Techniczna

StoCryl GW 200

Stare powłoki
Wysoka przyczepność i wytrzymałość

Podłoże powinno być wytrzymałe oraz wolne od substancji antyadhezyjnych i obcych. Warstwy betonu i powłoki szlamowe o mniejszej wytrzymałości należy usunąć.

Przygotowania Podłoże należy przygotować stosując odpowiednią technikę mechaniczną, np. przez piaskowanie lub wodą pod wysokim ciśnieniem (> 800 barów). Pory i raki należy wystarczająco otworzyć.

Aplikacja

Temperatura aplikacji Minimalna temperatura obróbki: +8 °C
Najwyższa temperatura obróbki: +30 °C

Przygotowanie materiału Gotowy do użycia

Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.
	środek gruntujący	0,2 l/m ²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

1. Przygotowanie podłoża
2. Gruntowanie środkiem StoCryl GW 200
3. Pokrywanie powłoką, np. StoCryl V 100/StoCryl V 200/StoCryl EF

Aplikacja

1. Przygotowanie podłoża
2. Gruntowanie
Nanosić StoCryl GW 200 na przygotowane podłoże wałkiem, pędzlem lub natryskowo.

Zużycie ok. 0,18–0,2 l/m²
3. Powłoka
Pokrywać powłoką, np. StoCryl V 100/StoCryl V 200/StoCryl EF, zgodnie z instrukcją techniczną.

Możliwość obróbki:
przy +20 °C i 65 % po 12 godzinach

Instrukcja Techniczna

StoCryl GW 200

Czyszczenie narzędzi Po użyciu natychmiast wyczyścić wodą, stwardniały materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe Ogólne informacje dotyczące obróbki – pod adresem www.sto.pl (produkty)

Dostawa

Opakowanie kanister

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
00879-002	StoCryl GW 200	20 L Canister

Składowanie

Warunki magazynowania Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Okres magazynowania W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).

Oznakowanie

Grupa produktowa Środek gruntujący

Bezpieczeństwo Stosować się do karty charakterystyki!

Szczegółne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl