


Instrukcja Techniczna

StoDivers EBQ

Środek przyspieszający wiązanie do
StoPur EB 200 i StoPur EB 400



Charakterystyka

Zastosowanie • do szybszego utwardzenia powłoki balkonowej StoPur EB 200 i StoPur EB 400

Właściwości • w niskich temperaturach, np. $\geq +10\text{ }^{\circ}\text{C}$, przyspiesza proces utwardzania

Aplikacja

Temperatura aplikacji Minimalna temperatura obróbki: $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Maksymalna temperatura obróbki: $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Czas obróbki

Przy dodaniu 1 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200:

Przy $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$: ok. 30 minut
Przy $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$: ok. 15 minut
Przy $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$: ok. 10 minut

Przy dodaniu 2 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200:

Przy $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$: ok. 20 minut
Przy $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$: ok. 10 minut
Przy $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$: ok. 5 minut

Przygotowanie materiału Wymieszać komponent A StoPur EB 200, następnie dodać cały komponent B. Dokładnie przemieszać powoli obracającym się mieszadłem (maksymalnie 300 obr./min), aż powstanie jednolita masa bez smug. Koniecznie dokładnie wymieszać także przy dnie pojemnika oraz po bokach, aby dokładnie rozprowadzić utwardzacz.

Dodać StoDivers EBQ. Ponownie mieszać przez ok. 3 minuty.

Po wymieszaniu materiał przelać do czystego pojemnika i jeszcze raz starannie przemieszać.

Nie aplikować z fabrycznego pojemnika!

Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	na pojemnik 15 kg	0,1 - 0,2	l
	na pojemnik 7 kg	0,05 - 0,1	l
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			

Instrukcja Techniczna

StoDivers EBQ

Struktura powłok	Patrz StoPur EB 200.						
Aplikacja	Patrz StoPur EB 200. Pamiętać o krótkim czasie obróbki. Bezpośrednio po wymieszaniu nanieść za pomocą rakli zębatej i natychmiast odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Jeżeli planowane jest zastosowanie chipsów, należy to zrobić zaraz po odpowietrzeniu. Przy +20 °C i zastosowaniu 1 x 100 ml StoDivers EBQ: pyłosuchy: ok. 2,5 godziny; odporny na deszcz: ok. 6 godzin; nadający się do chodzenia: ok. 10 godzin; całkowicie utwardzony: ok. 6 dni Przy +20 °C i zastosowaniu 2 x 100 ml StoDivers EBQ: pyłosuchy: ok. 2 godziny; odporny na deszcz: ok. 4 godziny; nadający się do chodzenia: ok. 6 godzin; całkowicie utwardzony: ok. 3 dni						
Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić przy pomocy StoDivers EV 100 natychmiast po użyciu.						
Dostawa							
Opakowanie	Torebka						
<table><tr><th>Numer artykułu</th><th>Oznaczenie</th><th>Pojemnik</th></tr><tr><td>00502-003</td><td>StoDivers EBQ (2 x 50 ml)</td><td>1 Sztuka Karton</td></tr></table>		Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik	00502-003	StoDivers EBQ (2 x 50 ml)	1 Sztuka Karton
Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik					
00502-003	StoDivers EBQ (2 x 50 ml)	1 Sztuka Karton					

Oznakowanie

Bezpieczeństwo	Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania. Stosować się do karty charakterystyki! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego. Prosimy zapoznać się z opisem postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji.
-----------------------	--

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoDivers EBQ

Dodatkowe informacje do Instrukcji Technicznej StoPur EB 200

System StoPur EB 200 Quick

Utwardzanie StoPur EB 200 może zostać przyspieszone poprzez dodanie StoDivers EBQ

Następujące ilości są dodawane do 15 kg pojemnika StoPur EB 200

Temperatura	Z / Bez StoDivers EBQ	Czas wiązania w minutach	Odpomy na deszcz po	Nadający się do chodzenia po
+10°C	bez	50	24 godz.	48 godz.
+10°C	z 1 x 100 ml	35	12 godz.	24 godz.
+10°C	z 2 x 100 ml	20	5 godz.	24 godz.
+20°C	bez	35	12 godz.	12 godz.
+20°C	z 1 x 100 ml	20	6 godz.	10 godz.
+20°C	z 2 x 100 ml	10	4 godz.	6 godz.

W pierwszej kolejności wymieszać komponenty A i B StoPur EB 200 (patrz sekcja Przygotowanie materiału).

StoDivers EBQ dodawać tylko bezpośrednio przed układaniem i po raz kolejny dokładnie wymieszać, następnie natychmiast układać.

Rev. 04 / ważne od 14 czerwca 2017

Tabela StoPur EB 200

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl