


Instrukcja Techniczna

StoDivers P 110

Dyspersja polimerowa do konserwacji powłok posadzkowych, rozpraszająca



Charakterystyka

Zastosowanie	• do wewnątrz • jako powłoka konserwująca na wszystkie przewodzące ładunki elektrostatyczne powłoki posadzkowe Sto
Właściwości	• krótki czas wysychania • produkt wodorozcieńczalny • odprowadza ładunki, rozpraszająca
Wygląd	• transparentny • średni połysk
Specyfika/informacje	• Produkt nie jest odporny na plastyfikatory.

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	PN-EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Wymagania	Zasada ogólna: - Na sucho, utwardzone - Czyste, bez plam
Przygotowania	1. Nowe i stare powłoki przygotować przed konserwacją. - Narzędzie: Maszyna jednotarczowa z zielonym padem - Środek czyszczący: StoDivers GR - Nowe powłoki: StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Temperatura podłoża i powietrza Temperatura minimalna: +8 °C Temperatura maksymalna: +30 °C
------------------------------	---

Instrukcja Techniczna

StoDivers P 110

Temperatura aplikacji:
Temperatura minimalna: +8 °C
Temperatura maksymalna: +30 °C

Względna wilgotność powietrza:
maksymalnie 75%

Czas obróbki	Czas schnięcia przy +20 °C ok. 60 minut		
Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	w jednym cyklu roboczym	0,02 - 0,05	l/m ²
	Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.		
Struktura powłok	1. Przygotowanie podłoża. 2. Konserwacja: StoDivers P 110		
Aplikacja	Informacje: - Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur i przeciągu podczas aplikacji. 1. Przygotowanie podłoża. - środek czyszczący: StoDivers GR - gruntowne czyszczenie nowych powłok o gładkiej i błyszczącej powierzchni, np. StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV - gruntowne czyszczenie starych powłok. Najpierw usunąć stare powłoki. - rozcieńczanie i użycie StoDivers GR: patrz instrukcja techniczna - Wskazówka: Podłoża pod nowe powłoki o matowej powierzchni nie wymagają przygotowania, np. StoPox WB 110, StoPox WB 113 i StoPur WV 210. 2. Konserwacja: - StoDivers P 110 - Przed użyciem produkt dobrze wstrząsnąć. - Produkt wylać na czystą i utwardzoną posadzkę. - Aplikować produkt równomiernie i cienko. szerokość pasów: 1-1,5 m, Narzędzia: wilgotny mop do wycierania - W stanie wilgotnym pasy powinny lekko nachodzić na siebie. - Pozostawić produkt do wyschnięcia na 20-30 minut. - podczas kolejnych cykli roboczych bezbarwna powłoka zamykająca do posadzek narażonych na niewielkie obciążenia		

Instrukcja Techniczna

StoDivers P 110

- zużycie: ok. 0,02 – 0,05 l/m², zależnie od sposobu obróbki
- Wskazówka:
W zależności od oczekiwanego obciążenia: Aplikować produkt w większej liczbie cykli roboczych.
Zalecenie: Produkt aplikować w min. 2 warstwach.
Zachować czasy schnięcia pomiędzy poszczególnymi cyklami roboczymi.
W trakcie schnięcia nie chodzić po posadzkach.
- Zalecenie:
 - Polerowanie powoduje zagęszczenie powłoki ochronnej, dzięki czemu zwiększa się jej odporność na ścieranie.
 - StoDivers P 110 polerować po ok. 12 godzinach. Narzędzia: polerka typu highspeed, biały pad obroty: 800-900 obr./min
- Czyszczenie posadzek:
 - Przy cotygodniowym czyszczeniu dodać do czystej wody ok. 5% StoDivers P 110.

Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.		
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	1. Uwzględnić ogólne wskazówki dotyczące aplikacji: - patrz www.sto.pl , Produkty - patrz podręcznik techniczny, załącznik 2. Uwzględnić instrukcję wykonania.		
Dostawa			
Opakowanie	kanister		
	Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
	00507-003	StoDivers P 110	5 Litr Kanister
Składowanie			
Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.		
Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwartym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności. Można go znaleźć w numerze serii. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 + 3 = numer tygodnia kalendarzowego, przykład: 2450013223 – okres magazynowania do końca 45. tygodnia roku kalendarzowego 2022 W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).		

Instrukcja Techniczna

StoDivers P 110

Oznakowanie

Grupa produktowa

Powłoka konserwująca

Bezpieczeństwo

Więcej informacji dotyczących postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji znaleźć można w karcie charakterystyki UE.
Karta charakterystyki UE dostępna jest dla użytkowników profesjonalnych.

Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl