

Instrukcja Techniczna

StoDivers P 120

Matowa, metalizowana dyspersja polimerowa do konserwacji powłok posadzkowych



Charakterystyka

Zastosowanie

- do wewnątrz
- na powierzchnie posadzkowe
- głównie na StoPox WB 100, StoPox WL 200 i StoPur WV 200

Właściwości

- długotrwała ochrona
- wytrzymała
- nadaje się do chodzenia
- redukuje podatność na zabrudzenia nowych powłok
- łatwa pielęgnacja
- równomierny i naturalny wygląd

Wygląd

- matowa
- transparentna

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	PN-EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
Wartość pH		8,5	
Lepkość (przy 23 °C)	PN-EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania

Zasada ogólna:
 - Suche, utwardzone
 - Czyste, bez plam

Instrukcja Techniczna

StoDivers P 120

Aplikacja		
Temperatura aplikacji	Temperatura podłoża i powietrza:	
	Temperatura minimalna: +8 °C	
	Temperatura maksymalna: +30 °C	
	Temperatura aplikacji:	
	Temperatura minimalna: +8 °C	
	Temperatura maksymalna: +30 °C	
	Względna wilgotność powietrza:	
	maksymalnie 75%	
Czas obróbki	Czas schnięcia:	
	Przy +20 °C: ok. 30 minut	
Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.
	w jednym cyklu roboczym	0,02 - 0,05 l/m ²
	Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.	
Struktura powłok	1. Przygotowanie podłoża.	
	2. Konserwacja: StoDivers P 120	
Aplikacja	Porada:	
	- W przypadku stosowania produktów StoPox WL i StoPox WB sprawdzić trwałość wybarwienia i tolerancję.	
	- Sprawdzić trwałość wybarwienia i tolerancję zwłaszcza w przypadku odcieni specjalnych.	
	- Produkt nie nadaje się do powłok ani powłok zamykających na bazie akrylanów.	
	- Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur i przeciągu podczas aplikacji.	

Instrukcja Techniczna

StoDivers P 120

1. Przygotowanie podłoża.

- Usunąć stare powłoki.
- Środek czyszczący: StoDivers GR
- Równomiernie i obficie rozprowadzić roztwór na podłożu. Narzędzia: mop do wycierania
- Pozostawić produkt na 5-10 min do zadziałania.
- Wyszorować podłogę. Narzędzia: maszyna jednotarczowa, pad
- Pozostawić podłogę do wyschnięcia.

Wskazówka:

Usunąć ślady łączenia za pomocą mopa.

Przy końcowej konserwacji nie splukiwać wodą.

Przy wykonywaniu powłoki końcowej lub powłoki konserwującej zneutralizować posadzkę czystą wodą.

2. Konserwacja:

- StoDivers P 120
- Przed użyciem produkt dobrze wstrząsnąć.
- Produkt wylać na czystą i utwardzoną posadzkę.
- Aplikować produkt równomiernie i cienko. Narzędzia: wilgotny mop do wycierania
- Pozostawić produkt do wyschnięcia na 20-30 minut.
- Podczas kolejnych cykli roboczych: Nałożyć produkt na poprzednią warstwę.
- Zużycie: ok. 0,02 – 0,05 l/m², zależnie od sposobu obróbki

Wskazówka:

W zależności od oczekiwanego obciążenia: Aplikować produkt w większej liczbie cykli roboczych.

Zachować czas schnięcia pomiędzy poszczególnymi cyklami roboczymi.

Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Użycie w obszarach stale wilgotnych nie jest możliwe. Stopień połysku głęboko matowych powierzchni można zwiększyć poprzez zastosowanie środków konserwujących, np. ze StoPur WV 200. Produkt nie nadaje się jako powłoka na powierzchnie parkingowe dla samochodów i motocykli. Produkt nie jest odporny na plastyfikatory. 1. Uwzględnić ogólne wskazówki dotyczące aplikacji: - patrz www.sto.pl, Produkty - patrz podręcznik techniczny, załącznik 2. Uwzględnić instrukcję wykonania.

Dostawa

Opakowanie Kanister

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
00511-001	StoDivers P 120	5 Litr Kanister

Instrukcja Techniczna

StoDivers P 120

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwartym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności. Można go znaleźć w numerze serii. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 + 3 = numer tygodnia kalendarzowego, przykład: 2450013223 – okres magazynowania do końca 45. tygodnia roku kalendarzowego 2022 W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).

Oznakowanie

Grupa produktowa	Powłoka konserwująca
-------------------------	----------------------

Bezpieczeństwo	Więcej informacji dotyczących postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji znaleźć można w karcie charakterystyki UE. Karta charakterystyki UE dostępna jest dla użytkowników profesjonalnych.
-----------------------	---

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl