


Instrukcja Techniczna

StoEffect Vetro

Mieszanka dekoracyjna ze szkła



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz • do wewnątrz • do nakładania metodą natrysku na świeżo wykonane powłoki końcowe • na różne podłoża, od uziarnienia: $K \geq 1,5$
Właściwości	• oryginalny wygląd powierzchni • odporność na działanie warunków pogodowych • niepalny • w zależności od systemu możliwość barwienia wg systemu StoColor • łatwa aplikacja • pozyskany z recyklingu granulat ze szkła lustrzanego
Format	• drobna mieszanka szklana z nieregularnymi krawędziami
Wygląd	• odbijający światło
Specyfika/informacje	• Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić partie produktu na etykietach. • W przypadku różnych numerów partii, najpierw jednolicie zmieszać materiał z wszystkich partii.

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość		1,20 g/cm ³	
Reakcja na ogień (klasa)	EN 13501-1	A1	niepalny
Największe ziarno		1,3 mm	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Instrukcja Techniczna

StoEffect Vetro

Wymagania

Natryskiwać produkt na mokrą jeszcze powłokę końcową.

Możliwe powłoki końcowe:

Tynk elewacyjny:

- Stolit Effect, Stolit® K, StoSilco® K, Sto-Ispolit K, Sto-Silkolit K, StoSilco® blue, StoSil® K
- Od uziarnienia: $K \geq 1,5$

Farby elewacyjne:

- StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Maxicryl, StoColor Top, StoColor Solical
- Na podłoże z nadaną odpowiednią strukturą, od: $K \geq 1,5$

Nie stosować produktu na następujących powłokach:

- Powłoki z QuickSet Technology
- Powłoki z technologią Lotus-Effect®
- Powłoki z technologią Dryonic®

Wskazówka:

- Inne powłoki powłoki - na zamówienie.
- W celu uzyskania optymalnej przyczepności zawsze nadmuchiwać mieszankę dekoracyjną na jeszcze błyszczącą, mokrą powłokę końcową.

Przygotowania

Przygotowania przed rozpoczęciem pracy:

1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić partie produktu na etykietach. Aby uzyskać równomierny efekt na elewacji lub stronie elewacji, używać materiału z jednej partii.
2. W przypadku różnych numerów partii, najpierw jednorodnie zmieszać materiał z wszystkich partii.
3. Utworzyć powierzchnię próbną: jako wzór i odniesienie.
4. Większe powierzchnie elewacji podzielić na części.
5. Proces nanoszenia powłok należy dokładnie zaplanować, uwzględniając warunki pogodowe.
6. Przygotować wszystkie materiały i narzędzia.

Rusztowanie:

Rusztowanie może zakłócić nadtrysk produktu i może prowadzić do widocznych przebarwień na ścianie.

1. Zachować wystarczający odstęp między rusztowaniem a ścianą.
2. Zalecenie: Użyć zdejmowanego wspornika rusztowania.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

temperatura podłoża i powietrza
Temperatura minimalna: +5 °C
Temperatura maksymalna: +30 °C

Instrukcja Techniczna

StoEffect Vetro

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
lekkie pokrycie	0,1	kg/m ²
maksymalne pokrycie (zalecane)	0,3	kg/m ²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Narzędzie: Sto-Trichterpistole

- Dysza: ok. 4,5 mm
- Sprężarka: od 250 l/min
- Ciśnienie powietrza: ok. 0,8 bara
- Ograniczyć stopień otwarcia dyszy za pomocą igły dyszy. W przeciwnym wypadku igła dyszy z biegiem czasu zablokuje się.

Tynk elewacyjny:

1. Tynk elewacyjny nanieść pacą metalową z góry na dół i utworzyć strukturę.
2. Produkt nadmuchiwać z odległości 40 - 50 cm na mokry tynk elewacyjny.
3. Wykonując lekko koliste ruchy, natryskiwać produkt z góry na dół na mokry tynk wierzchni pistoletem Sto-Trichterpistole.

Farba elewacyjna:

Zwrócić uwagę: Powłoki o małej grubości warstwy zbyt szybko tworzą błonę na powierzchni i w efekcie cząsteczki nie mogą się przykleić.

1. Za pomocą wałka lub urządzenia do natrysku obficie i równomiernie pokryć powierzchnię powłoką.
2. Produkt nadmuchiwać z odległości 40 - 50 cm na mokrą powłokę.
3. Wykonując lekko koliste ruchy, natryskiwać produkt z góry na dół na mokry tynk.

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych proces schnięcia i wiązania ulega wydłużeniu:

1. Zastosować odpowiednie środki ochronne.
2. Przeznaczoną do obróbki lub świeżo wykonaną powierzchnię elewacji zabezpieczyć przed warunkami pogodowymi.

Schnięcie jest przyspieszone w przypadku nagrzanego powierzchni, ciepłego wiatru lub bezpośredniego nasłonecznienia:

- Powłoka końcowa zbyt wcześnie tworzy błonę.
- W efekcie mieszanka dekoracyjna nie przyczepia się w wystarczającym stopniu do powłoki końcowej lub nie przyczepia się w ogóle.

Czyszczenie narzędzi

Opróżnić i odessać pojemnik lejkowy.

Informacje, zalecenia,

OSTRZEŻENIE!

Instrukcja Techniczna

StoEffect Vetro

szczególne informacje, pozostałe

- Szkło ma ostre krawędzie.
- Skutki: zranienia, obrażenia oczu, szkody materialne
- 1.W całym obszarze wykonywania pracy oraz podczas używania: nosić odpowiednie okulary ochronne oraz filtr cząstek stałych „P2”.
- 2.Nigdy nie kierować Sto-Trichterpistole na osoby ani inne organizmy żywe.
- 3.Produktu nie należy stosować w obszarach szczególnie często uczęszczanych przez ludzi, np. korytarzach, przejściach, miejscach publicznych.

Intensywnie barwione lub ciemne podłoża:

- 1.Natryskiwać jedynie niewielką ilość materiału dekoracyjnego, ok. 100 g/m². Jeśli natryśnie się zbyt dużą ilością materiału, niektóre miejsca mogą wydawać się jaśniejsze, ponieważ okruchy szklane powodują jasne refleksy światła.

Dostawa

Kolor	białawy, przezroczysty, odbijający światło
	Informacje: - StoEffect Vetro to produkt ze szkła lustrzanego, pochodzący w 100% z recyklingu. - Mogą występować różnice między różnymi partiami produktu. Aby uzyskać równomierny efekt na elewacji lub stronie elewacji, używać materiału z jednej partii.

Opakowanie	Wiadro Pojemność: 20 kg
------------	----------------------------

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu.
Okres magazynowania	Zamknięty produkt: można przechowywać przez nieograniczony okres

Oznakowanie

Grupa produktowa	Mieszanka dekoracyjna
------------------	-----------------------

Bezpieczeństwo	Stosować się do karty charakterystyki!
----------------	--

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik

Instrukcja Techniczna

StoEffect Vetro

działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl