
Instrukcja Techniczna

StoFlexyl Cement

Cement specjalny dla StoFlexyl





Charakterystyka

Zastosowanie	• Na zewnątrz • w połączeniu ze StoFlexyl
Właściwości	• Cement specjalny dla StoFlexyl typ CEM II B-LL 42,5 R
Wygląd	• Biały cement

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Wytrzymałość na ściskanie	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm²	
Początek okresu wiązania	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Współczynnik rozciągliwości	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30 °C
Stosunek składników mieszanki	StoFlexyl/StoFlexyl Cement CEM II B/LL 42,5 R Stosunek wagowy mieszaniny = 1,0:1,0
Przygotowanie materiału	StoFlexylDodawać cement CEM II B/LL 42,5 R przestrzegając wyżej podanego stosunku mieszania. Wymieszać do jednolitej masy za pomocą odpowiedniego urządzenia. Ustalić konsystencję odpowiednią do nakładania poprzez dodanie wody.

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
Izolacja przeciwwodna	3,90	kg/m²
Klejenie	2,00	kg/m²
powłoka gruntująca i przeciwwilgociowa	0,50	kg/m²

	Zbrojenie	1,30	kg/m²
	Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić w danym obiekcie. (Żadne dane nie uwzględniają zawartości cementu, w przypadku dodania cementu wartość ulega podwojeniu).		
Aplikacja	patrz Instrukcja Techniczna StoFlexyl		
Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki	Czas schnięcia zależny jest od temperatury, wiatru i względnej wilgotności powietrza. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych na przeznaczonej do wykonania lub świeżo wykonanej powierzchni elewacyjnej należy zastosować odpowiednie środki ochronne (np. ochrona przed deszczem/przed słońcem). Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę nanosić najwcześniej po 24 godzinach.		
Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.		
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących aplikacji należy zapoznać się z wytycznymi dla danego systemu.		
Dostawa			
Kolor	Biały		
Opakowanie	Worek		
Składowanie			
Warunki magazynowania	Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem.		
Okres magazynowania	W przypadku przechowywania w suchym miejscu w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać do 6 miesięcy. Data produkcji jest podana w oznaczeniu serii znajdującym się na opakowaniu: Sxx = tydzień kalendarzowy Axx = ostatnie cyfry roku produkcji (np. S45 A26 = 45. tydzień kalendarzowy roku 2026). Po upłynięciu okresu przechowywania nie można już zagwarantować nieograniczonej skuteczności redukcji chromianów.		

Instrukcja Techniczna
StoFlexyl Cement

Ekspertyzy/aprobaty

test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl zmieszany ze StoFlexyl Cement Badanie głębokości penetracji wody w oparciu o normę EN 12390-8

Oznakowanie

Grupa produktowa Cement

Skład

biały cement

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.
Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

Działa drażniąco na skórę.Powoduje poważne uszkodzenie oczu.Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Natychmiast zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoFlexyl Cement

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl