


Instrukcja Techniczna

StoJet IHS 93

Epoksydowa żywica iniekcyjna



Charakterystyka

Zastosowanie

- do zamykania, uszczelniania i przywracania ciągłości konstrukcji przy rysach suchych
- do impregnowania rys suchych przy powierzchni

Właściwości

- duża głębokość wnikania
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- niska lepkość

Specyfika/informacje

- wyrób zgodny z PN-EN 1504-5:2012
- nie nadaje się do rys wilgotnych i elastycznych połączeń

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Lepkość (przy 23 °C)	PN-EN ISO 3219	90 - 130 mPa.s	Mieszanka
Gęstość (mieszanina 23 °C)	PN-EN ISO 2811	1,04 - 1,10 g/cm ³	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania

Wyczyścić podłoże betonowe w obrębie rysy. Oczyszczyć rysy za pomocą odkurzacza przemysłowego lub przedmuchać je bezolejowym sprężonym powietrzem.

Stopień wilgotności rysy, jej krawędzi i ścianek: "suche" wg normy PN-EN 1504-5.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obróbki: +8 °C
Maksymalna temperatura obróbki: +30 °C

Czas obróbki

Przy +8 °C: ok. 60 minut
Przy +23 °C: ok. 50 minut
Przy +30 °C: ok. 35 minut

Instrukcja Techniczna

StoJet IHS 93

Stosunek składników mieszanki

składnik A : składnik B = 100,0 : 28,0 części wagowych

Przygotowanie materiału

Składnik A oraz składnik B dostarczane są w odpowiedniej proporcji i należy je zmieszać zgodnie z poniższymi wskazówkami. Wymieszać składnik A, następnie dodać cały składnik B.

Dokładnie przemieszać powoli obracającym się mieszadłem (maksymalnie 300 obr./min), aż powstanie jednolita masa bez smug. Koniecznie dokładnie wymieszać także przy dnie pojemnika oraz po bokach, aby rozprowadzić dokładnie utwardzacz. Czas mieszania co najmniej 3 minuty.

Po wymieszaniu przelać do czystego pojemnika i jeszcze raz przemieszać.

Nie aplikować z fabrycznego pojemnika!

Temperatura pojedynczych składników podczas mieszania nie powinna być niższa niż +15 °C.

Aplikacja

StoJet IHS 93 można aplikować zarówno ręcznie w przypadku impregnowania rys przypowierzchniowych (EP-T), jak również poprzez aplikatory z napędem ręcznym lub za pomocą pomp iniekcyjnych z napędem mechanicznym 1K lub 2K dla żywic reaktywnych (EP-I).

Czyszczenie narzędzi

Wyczyścić przy pomocy StoDivers EV 100 natychmiast po użyciu.
Czyszczenie instalacji iniekcyjnej po pracy za pomocą StoJet NR.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Ogólne informacje dotyczące obróbki – pod adresem www.sto.pl oraz w załączniku aktualnego podręcznika technicznego.

Dostawa

Opakowanie

Puszka

Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
14300/002	StoJet IHS 93 9 kg Combi	9 kg Kombi

Składowanie

Warunki magazynowania

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem.

Okres magazynowania

W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).

Oznakowanie

Grupa produktowa

Żywica iniekcyjna

Instrukcja Techniczna

StoJet IHS 93

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.

Wraz z pierwszą dostawą otrzymają Państwo kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla krajów UE. Prosimy zapoznać się z opisem postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji.

Postępowanie z żywicami epoksydowymi: "Praktyczny przewodnik postępowania z żywicami epoksydowymi", a także raport: "Raport z badań działania ośmiu rodzajów rękawic do ochrony przed chemikaliami wobec powłok epoksydowych", Wydany przez:

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Hildegardstraße 29/30, 10715 Berlin

Tel. (+49) 30 85781-0, faks (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl