


# Instrukcja Techniczna

## StoLevell In Repair

Organiczna szpachlówka do napraw miejscowych



### Charakterystyka

**Zastosowanie**

- do wewnątrz
- szpachlówka do napraw miejscowych na zagruntowanym drewnie, tynku, betonie i na małych powierzchniach zagruntowanego metalu

**Właściwości**

- łatwy do szlifowania
- możliwość szybkiej dalszej obróbki
- hamujący rdzę
- szybkooschnąca
- wysokowydajny
- materiał wypełniający
- bez rys do 1000µm rubości warstwy mokrej

**Wygląd**

- matowy wg EN 13300

**Specyfika/informacje**

- tubka zawiera 0,375 kg

### Dane techniczne

| Kryterium                                                                                                                                                                                                                                                               | Norma/ przepis kontrolny | Wartość/ Jednostka    | Informacje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Gęstość                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 1,9 g/cm <sup>3</sup> |            |
| Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu. |                          |                       |            |

### Podłoże

**Wymagania**

Podłoże musi posiadać odpowiednią nośność, być wytrzymałe, równe, suche.

**Przygotowania**

Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności.  
Porowate i chłonne podłoża należy zagruntować.

## Instrukcja Techniczna

### StoLevell In Repair

#### Aplikacja

**Temperatura aplikacji** Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C  
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30 °C

**Przygotowanie materiału** Gotowy do użycia

**Struktura powłok** Środek gruntujący:  
Zaszpachlowane miejsca wzgl. całe szpachlowane powierzchnie przed naniesieniem kolejnych powłok należy zagruntować środkiem StoPrim Plex.

szpachlowanie przed lakierowaniem  
Wewnątrz budynków w zależności od chłonności podłoża zagruntować środkiem Sto-Vorlack AF.

Zastosowanie produktu w jednej lub kilku warstwach.

Dalsza aplikacja:  
można stosować z lakierami Sto i farbami dyspersyjnymi Sto do wewnątrz.

**Aplikacja** przy użyciu pacy tynkarskiej

Produkt należy nakładać szeroką szpachlą lub szpachlą japońską, materiał można nakładać cienkimi warstwami kilka razy w ciągu dnia.  
Bei Fleckspachtelungen vor dem Lackieren grundieren.

**Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki** Przy temperaturze powietrza i podłoża +20°C i wilgotności względnej 65 %: po 1 – 2 godzinach (w zależności od grubości warstwy)  
Wartości te mogą się znacznie różnić w przypadku wyższej wilgotności lub niższych temperatur.  
dalsza aplikacja możliwa po ok. 2 godzinach

**Czyszczenie narzędzi** Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

**Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe** Stwardniały materiał można usunąć wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.  
Zabroniona jest utylizacja materiału poprzez usuwanie go do kanalizacji.

#### Dostawa

**Kolor** produkt naturalnie biały

#### Składowanie

**Warunki magazynowania** Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed mrozem. Otwarte opakowanie .Przechowywać Element nienośny.

**Okres magazynowania** Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

# Instrukcja Techniczna

## StoLevell In Repair

### Oznakowanie

Grupa produktowa

Masa szpachlowa

### Skład

Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych  
 dyspersja polimerowa  
 dwutlenek tytanu  
 wypełniacze mineralne  
 woda  
 glikoeter  
 dyspergatory  
 zagęszczacz  
 środek zwilżający  
 środek przeciwpieniący  
 Inhibitory korozji  
 środek konserwujący na bazie bronopolu / BIT / MIT

### Bezpieczeństwo

Stosować się do karty charakterystyki!  
 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

### Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu.  
 Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
 ul. Zabraniecka 15  
 PL 03-872 Warszawa  
 Telefon: 022 511 61 00  
 Telefax: 022 511 61 01  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)