


Instrukcja Techniczna

StoLook Piccolo

Powłoka ozdobna z różnokolorowych płatków,
matowa



Charakterystyka

Zastosowanie

- do wnętrz
- do wykonywania wysokiej jakości powierzchni na ścianach i sufitach
- szczególnie do obszarów publicznych, prywatnych lub często uczęszczanych

Właściwości

- produkt odporny na zarysowania i uderzenia
- możliwe usuwanie zabrudzeń (w przypadku aplikacji wałkiem)
- nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu
- produkt odporny na środki do dezynfekcji powierzchni
- niepalny
- nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, produkt niskoemisyjny
- gotowy do użycia
- odporna na działanie światła

Wygląd

- połysk: mat

Specyfika/informacje

- Przy zamówieniu odcienia podłoża należy podać numer odcienia powłoki końcowej.

Podłoże

Wymagania

Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania

Przygotowanie podłoża i wykonanie prac malarskich muszą być zgodne z uznanymi zasadami techniki. Wszystkie powłoki i prace powinny być dostosowane do danego obiektu i warunków.

Usunąć luźne oraz stare powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności a powierzchnię oczyścić (mechanicznie lub za pomocą odpowiednich zmywaczy).

Grunтование nie może spowodować wytworzenia się na powierzchni błyszczącej warstwy.

Normalnie chłonne podłoża:
Zagruntować środkiem StoPrim Plex lub StoPrim GT.
StoPrim Plex jest gotowy do aplikacji a w zależności od chłonności podłoża rozcieńczać wodą do maks. 30%.

Słabo chłonne podłoża:

Instrukcja Techniczna

StoLook Piccolo

Zagruntować środkiem StoPrim Color lub StoPrim Sil Color.

Składniki rozpuszczalne w wodzie:
Zaizolować za pomocą StoPrim Isol.
StoPrim Isol jest gotowy do aplikacji, nie wolno rozcieńczać.

Nienaruszone powłoki dwuskładnikowe, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne:
Zagruntować środkiem StoAqua EP Activ.

Powierzchnie zaatakowane przez pleśń:
Oczyszczyć powierzchnię preparatem Geiger STOP lub przetrzeć 10% roztworem nadtlenu wodoru i dokładnie spłukać czystą wodą. Podczas usuwania pleśni należy postępować zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

W przypadku nanoszenia powłoki na akrylowe masy spoinowe oraz masy uszczelniające, z uwagi na wyższą elastyczność masy akrylowej w materiale powłokowym mogą pojawić się przebarwienia i/lub zarysowania. Ze względu na bardzo dużą liczbę różnych produktów dostępnych na rynku należy przeprowadzić własne próby w celu oceny przyczepności.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniają osoby wykonującej prace z obowiązku samodzielnej kontroli i oceny podłoża.

Aplikacja

Temperatura aplikacji Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C

Przygotowanie materiału

StoLook Struktur F rozcieńczyć wodą w stosunku ok. 10 %.

Produkt StoLook Piccolo jest gotowy do obróbki, dobrze i powoli wymieszać.

W przypadku przygotowania materiału z kilku pojemników uwzględnić następujące parametry:

- równy czas mieszania
- równa prędkość mieszania

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
aplikacja wałkiem	0,30 - 0,40	kg/m ²
aplikacja za pomocą natrysku	0,80	kg/m ²
aplikacja pacą	0,60 - 0,70	kg/m ²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

Powłoka gruntująca:

Instrukcja Techniczna

StoLook Piccolo

Wszystkie podłoża należy równomiernie pokryć przy użyciu środka StoLook StrukturF, barwionego w odcieniu powłoki końcowej. Wszystkie podłoża należy równomiernie pokryć przy użyciu środka StoLook Struktur F, barwionego w odcieniu powłoki końcowej.

W zależności od odcienia i podłoża może być konieczna podwójna warstwa środka StoLook StrukturF.

Powłoka końcowa:
StoLook Piccolo

(Na krytycznych powierzchniach lub odcieniach może być konieczne naniesienie drugiej warstwy materiału.)

Powłoka zamykająca:
StoPur WV 200 transparent (potrzebna tylko w przypadku wyjątkowych wymagań; nie jest potrzebna w przypadku intensywnych odcieni)

Przestrzegać instrukcji technicznej i instrukcji aplikacji!

Aplikacja

malowanie wałkiem, za pomocą pistoletu lejkowego, nanosić pacą metalową

Aplikacja wałkiem:
Nierozcieńczony produkt nakładać wałkiem o krótkim lub średnim włosiu.

Przed użyciem wałek zwilżyć i dobrze przygotować.

Materiał nanosić wałkiem równomiernie wzdłuż i w szerz.

Po upływie czasu odparowywania, ok. 10-20 minut, w zależności od temperatury, powierzchnię przetrzeć szczotką do tapetowania lub szerokim pędzlem.

Aplikacja natryskowa:
Nierozcieńczony materiał natryskiwać równomiernie pistoletem Sto-Trichterpistole, wykonując koliste ruchy.

Dysza: 4-6 mm

Ciśnienie powietrza: 2,5-3,5 bara

Aplikacja pacą (alternatywnie):
Nierozcieńczony materiał nanosić pacą gładką ze stali nierdzewnej, cienką, ale kryjącą warstwą.

Po upływie krótkiego czasu odparowywania, w zależności od temperatury, powierzchnię wygładzić gładką kielnią z tworzywa sztucznego.

Instrukcja Techniczna

StoLook Piccolo

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 %: suchą powierzchnia po 6-10 godzinach, następną warstwę można nanosić po 48 godzinach.

Czyszczenie narzędzi

Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Wskazówka:
W przypadku aplikacji pacą na powierzchni, w zależności od odcienia, mogą pojawić się lekko widoczne chmurki.

Wskazówka dotycząca schnięcia:

Przewidziane do zastosowania gipsowe masy szpachlowe producentów płyt gipsowo-kartonowych mogą wykazywać szczególną wrażliwość na wilgoć. Wrażliwość ta może powodować powstawanie pęcherzy, pęcznienie mas szpachlowych oraz odłupywanie się. Dlatego niemiecki federalny związek przemysłu produkującego płyty gipsowe w swojej instrukcji „Szpachlowanie płyt gipsowych” zaleca, aby poprzez odpowiednią wentylację oraz temperaturę zadbać o szybkie schnięcie.

Narzędzie do aplikacji:**Aplikacja wałkiem:**

np. Sto-Malerwalze Standard Kurzflor (nr art. 17811-008)
np. Sto-Tapezierwischer Dachs M7 (nr art. 17108-006)

Aplikacja natryskowa:

Sto-Trichterpistole (nr art. 18854-001)

Aplikacja pacą:

Sto-Glättekelle Kunststoff spezial (nr art. 08289-002)

Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziaływania wody:

- Klasy oddziaływania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemysłu gipsowego (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)
- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie oddziaływania wody W0-I (nieznaczny stopień oddziaływania wody).

Dostawa**Kolor**

18 standardowych kolorów, na zamówienie, za dopłatą dostępne są specjalne kolory (minimalne zamówienie 25 kg), barwiona według wzornika kolorów StoColor CollectionStoLook Piccolo

Opakowanie

Wiadro

Instrukcja Techniczna

StoLook Piccolo

Składowanie

Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Okres magazynowania	Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Ekspertyzy/aprobaty

TÜV SÜD - evaluation	StoLook Piccolo (odporność na środki do dezynfekcji powierzchni) Ocena odporności na środki do dezynfekcji powierzchni
----------------------	---

Oznakowanie

Grupa produktowa	Powłoka dekoracyjna
------------------	---------------------

Bezpieczeństwo

Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

EUH210

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH208

Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Substancje te są konserwantami.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Instrukcja Techniczna

StoLook Piccolo

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl