


## Instrukcja Techniczna

### StoLook Punto F

Drobna mączka marmurowa lub ceglana do zabarwiania StoCalce Veneziano i StoCalce Marmorino



#### Charakterystyka

**Zastosowanie**

- do wnętrz
- do naturalnego zabarwiania StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS oraz StoCalce Activ

**Właściwości**

- do uzyskiwania powierzchni o właściwościach marmuru i kamienia

#### Aplikacja

**Temperatura aplikacji**      najniższa temperatura obróbki i podłoża: +5°C

**Stosunek składników mieszanki**

maks. 20% w StoCalce Veneziano  
maks. 16% w StoCalce Marmorino  
maks. 20% w StoLevell Calce FS  
maks. 20% w StoCalce Activ

**Przygotowanie materiału**

W razie potrzeby wsypać StoLook Punto F do materiału bazowego i wymieszać mechanicznie. Większa ilość StoLook Punto F zwiększa intensywność koloru powierzchni. Przestrzegać maksymalnych proporcji składników mieszanki.

**Aplikacja**

Zależy od materiału bazowego i techniki wykańczania powierzchni.

**Czyszczenie narzędzi**      Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

**Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe**

W przypadku przekroczenia maksymalnych proporcji składników mieszanki materiał bazowy staje się zbyt suchy i traci konsystencję optymalną dla aplikacji. Mączki marmurowe można łączyć ze sobą w ramach maks. proporcji składników mieszanki.

Domieszkę mączki ceglanej Coccio Pesto można dodawać tylko w ilości, która zostanie wykorzystana jeszcze tego samego dnia. Ze względu na reakcję chemiczną dodany materiał twardnieje po 12 godzinach.

#### Dostawa

**Odcień**

Giallo Mori (żółty marmur Mori), Rosso Verona (czerwony marmur weroński), Verde Alpi (zielony marmur alpejski), Nero Ebano (czarny marmur), Coccio Pesto

# Instrukcja Techniczna

## StoLook Punto F

(mączka ceglana)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Opakowanie</b> | Wiadro |
|-------------------|--------|

### Składowanie

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Warunki magazynowania</b> | Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed mrozem. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### Oznakowanie

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Grupa produktowa</b> | Proszek barwiący |
|-------------------------|------------------|

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Skład</b> | Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych, węglan wapnia |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Bezpieczeństwo</b> | Stosować się do karty charakterystyki! |
|-----------------------|----------------------------------------|

### Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
PL 03-872 Warszawa  
Telefon: 022 511 61 00  
Telefax: 022 511 61 01  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)