

Instrukcja Techniczna

StoLook Wax

Bezbarwny wosk zabezpieczający



Charakterystyka

Zastosowanie	• do wewnątrz • powłoka ochronna na powierzchni StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano i StoCalce Fondo • uszlachetnienie poprzez dodanie ozdobnych proszków StoLook • nie stosować w obszarze narażonym na działanie chlapanie wody
---------------------	--

Właściwości	• zapewnia ochronę powierzchni • wytrzymały na obciążenia mechaniczne • chroni przed przedwczesnymi zabrudzeniami
--------------------	---

Wygląd	• zwiększa połysk i działanie wgłębne
---------------	---

Podłoże

Wymagania	Podłoże musi być jednolite, suche, czyste i nośne.
------------------	--

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C
------------------------------	--

Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	w jednym cyklu roboczym	0,05	l/m ²
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			

Aplikacja	nanieść cienką, równomierną warstwę szmatką lub niezostawiającą zanieczyszczeń pacą i wypolerować
------------------	---

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki	Woskowe powłoki ochronne można nanosić dopiero po upływie czasu schnięcia wynoszącego 4-8 dni. Czas schnięcia zależy od zastosowanej techniki wykańczania powierzchni. Zbyt wczesne naniesienie powłoki woskowej może spowodować przebarwienia.
---	---

Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.
-----------------------------	---------------------------------------

Instrukcja Techniczna

StoLook Wax

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

W przypadku nierównomiernego lub zbyt obfitego naniesienia powłoki woskowej może dojść do białych przebarwień lub zamglenia. Woskowaną powierzchnię można czyścić wilgotną ścierką lub zwykłym mydłem/płynem do mycia naczyń. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących, np. mleczka do szorowania, środków do usuwania kamienia ani narzędzi czyszczących o ostrych krawędziach. W celu naniesienia kolejnej powłoki na woskowane powierzchnie należy usunąć wosk.

Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziaływania wody:

- Klasy oddziaływania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemysłu gipsowego (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)
- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie oddziaływania wody W0-I (nieznaczny stopień oddziaływania wody).

Dostawa

Kolor mlecznobiały, Barwienie StoTint Aqua

Opakowanie Puszka

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Okres magazynowania Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.
Objaśnienie numeru serii:
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia
Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku
Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Oznakowanie

Grupa produktowa Wachs

Bezpieczeństwo Stosować się do karty charakterystyki!

Instrukcja Techniczna

StoLook Wax

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl