


Instrukcja Techniczna

StoPma KAT 300

PMMA Katalizator do systemów balkonowych i parkingowych StoPma



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz
Właściwości	• Nadtlenek benzoilu (50 %)
Specyfika/informacje	• Nie przechowywać w pobliżu metali.

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość nasypowa		0,64 g/cm ³	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Minimalna temperatura obróbki: 0 °C Maksymalna temperatura obróbki: +30 °C
Stosunek składników mieszanki	Potrzebna ilość katalizatora jest zależna od temperatury materiału i podłoża. Proporcje mieszania są podane w instrukcjach technicznych poszczególnych składników podstawowych. Zbyt małe lub zbyt duże dawki mogą prowadzić do poważnych zaburzeń reakcji chemicznych. Niewielka nadwyżka StoPma KAT 300 prowadzi do skrócenia czasu zachowania stanu plastycznego, do szybszego utwardzenia oraz do zwiększenia temperatury reakcji. W celu dokładnego dozowania zalecamy użycie bardzo dokładnej wagi cyfrowej. Ew. można dozować za pomocą metody wolumetrycznej. 1 cm³ (1 ml) = 0,64 g

Instrukcja Techniczna

StoPma KAT 300

Przygotowanie materiału	Dokładnie wymieszać podstawowe składniki, aby parafina równomiernie się rozprowadziła. Przed dodaniem katalizatora do składników podstawowych wmieszać zagęszczacz StoDivers ST, uzyskując gładką masę. Następnie dodać dokładnie odmierzoną ilość katalizatora. Dokładnie przemieszać powoli obracającym się mieszadłem (maksymalnie 300 obr./min). Mieszać przez przynajmniej 1 minutę. Natychmiast nakładać.
--------------------------------	---

Dostawa			
Opakowanie	karton		
	Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
	09325-006	StoPma KAT 300 nowy	2 kg Karton
Składowanie			
Warunki magazynowania	Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Unikać temperatury powyżej 25 °C		
Okres magazynowania	W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).		

Oznakowanie	
Bezpieczeństwo	Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania. Wraz z pierwszą dostawą otrzymają Państwo kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla krajów UE. Prosimy zapoznać się z opisem postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji.

Szczególne informacje	
	Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami. Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoPma KAT 300

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl