


Instrukcja Techniczna

StoPur DL 520

Poliuretanowa powłoka zamykająca do balkonów,
bezbarna, średni połysk



Charakterystyka

Zastosowanie	• przezroczysta powłoka zamykająca na posadzki poliuretanowe, do powierzchni balkonowych, podcieni i loggii
Właściwości	• łatwa w czyszczeniu • wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne • elastyczny • odporna na starzenie, promienie UV i działanie światła
Wygląd	• bezbarwny • średni połysk

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość (mieszanina 23 °C)	PN-EN ISO 2811	0,97 - 1,03 g/cm ³	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Wymagania	Utwardzone powłoki PUR, jak np. StoPur EB 200, StoPur EB 400 lub StoPur EA. Wymagania dotyczące podłoża: Podłoże powinno być wytrzymałe oraz wolne od substancji antyadhezyjnych i obcych. Temperatura podłoża powyżej +10 °C i o 3°C powyżej punktu rosy. Średnia wytrzymałość na zerwanie $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ Wytrzymałość na odrywanie – najniższa wartość 1,0 N/mm²
Przygotowania	Przygotowanie podłoża: Podłoże należy przygotować stosując odpowiednią technikę mechaniczną, np. śrutowanie, frezowanie i następnie śrutowanie lub obróbkę strumieniowo-ścierną.

Instrukcja Techniczna

StoPur DL 520

Aplikacja

Temperatura aplikacji Minimalna temperatura obróbki: +10 °C
Najwyższa temperatura obróbki: +30 °C

Czas obróbki Przy +20 °C: maks. 1 godzinę

Stosunek składników mieszanki składnik A : składnik B = 100,0 : 33,3 proporcji wagowych

Przygotowanie materiału

Składnik A oraz składnik B dostarczane są w odpowiedniej proporcji i należy je zmieszać zgodnie z poniższymi wskazówkami. Wymieszać składnik A, następnie dodać cały składnik B.

Dokładnie przemieszać powoli obracającym się mieszadłem (maksymalnie 300 obr./min), aż powstanie jednolita masa bez grudek. Koniecznie dokładnie wymieszać także przy dnie pojemnika oraz po bokach, aby rozproszyc dokładnie utwardzacz. Czas mieszania co najmniej 3 minuty.

Po wymieszaniu przelać do czystego pojemnika i jeszcze raz przemieszać. Nie aplikować z fabrycznego pojemnika!

Temperatura pojedynczych składników podczas mieszania nie powinna być niższa niż +15 °C.

Zużycie

Rodzaj zastosowania

Zużycie ok.

powłoka zamykająca

0,1 - 0,2

kg/m²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

Obecna powłoka: StoPur EB 200, StoPur EB 400 lub StoPur EA ew. powłoka z chipsami StoChips 1 mm lub StoChips 3 mm.

1. Przygotowanie podłoża
2. Powłoka zamykająca StoPur DL 520

Aplikacja

Obecna powłoka: StoPur EB 200, StoPur EB 400 lub StoPur EA ew. powłoka z chipsami StoChips 1 mm lub StoChips 3 mm.

1. Przygotowanie podłoża

2. Powłoka zamykająca StoPur DL 520

Aplikacja StoPur DL 520 następuje za pomocą precyzyjnego wałka Moltopren lub wałka moherowego z krótkich włókien. Po naniesieniu powłoki zamykającej rozprzodzać ją krzyżowo, aby uzyskać równomierną powierzchnię.

Zużycie materiału: ok. 0,1–0,2 kg/m²

Instrukcja Techniczna

StoPur DL 520

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Pyłosuchy: po 30 minutach (przy +20 °C)
nadający się do chodzenia: po 12 godzinach (przy +20°C)

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Ogólne informacje dotyczące obróbki – pod adresem www.sto.pl (produkty)

Dostawa

	Numer artykułu	Oznaczenie	Pojemnik
	01281/001	StoPur DL 520 Set	2 kg Set

Składowanie

Warunki magazynowania	Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Okres magazynowania	W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).

Oznakowanie

Grupa produktowa	Powłoka zamykająca
-------------------------	--------------------

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą WE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.
Wraz z pierwszą dostawą otrzymają Państwo kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla krajów UE.
Prosimy zapoznać się z opisem postępowania z produktem, jego przechowywania i utylizacji.

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Instrukcja Techniczna

StoPur DL 520

ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl