


## Instrukcja Techniczna

### StoSeal Band BK-2

Szczelna taśma samoprzylepna z kauczuku butylowego, z tyłu kaszerowana flizeliną



#### Charakterystyka

##### Zastosowanie

- na zewnątrz i do wewnątrz
- do uszczelniania spoin łączących przy tworzeniu drugiej płaszczyzny uszczelniającej pod podokiennikami

##### Właściwości

- samoprzylepna
- wysoka siła klejenia
- wykonana z plastyczno-elastycznej masy z kauczuku butylowego, kaszerowana flizeliną
- stronę kaszerowaną flizeliną można powlec tynkami Sto
- odporność na temperatury w stanie zamontowanym (krótkotrwała) od -30 °C do +80 °C

##### Format

- szerokość: 75 mm
- długość rolki: 10 m
- grubość warstwy z kauczuku butylowego z flizeliną, bez wyłożenia: 1,2 mm

#### Dane techniczne

| Kryterium                                        | Normal/ przepis kontrolny | Wartość/ Jednostka          | Informacje |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Gęstość                                          |                           | 1,0 - 1,3 g/cm <sup>3</sup> |            |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej $\mu$ | DIN 52615                 | 448.700                     |            |
| Zawartość ciał stałych                           |                           | 100 %                       |            |
| Siła klejenia                                    | MEL 052                   | > 4 N/cm                    |            |

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

#### Podłoże

##### Wymagania

- Podłoże ogólnie:
- Jednolite, równe, suche, nośne
  - Wolne od smaru i pyłu
  - Bez mleczka cementowego, wykwitów, substancji antyadhezyjnych

Zaleca się wykonanie klejenia próbnego na przygotowanej powierzchni.

## Instrukcja Techniczna

### StoSeal Band BK-2

#### Przygotowania

Na podłoża porowate należy nanieść StoPrim Butyl.

#### Aplikacja

**Temperatura aplikacji** Temperatura podłoża i powietrza:  
Temperatura minimalna: +5 °C  
Temperatura maksymalna: +30 °C

#### Zużycie

Wykonanie

Zużycie ok.

1,00

m/m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

#### Aplikacja

Rozwinąć taśmę z rolki i ją przyciąć. Ściągnąć jedną z dwóch folii ochronnych i z jednej strony starannie przykleić taśmę (np. na ramę okna). Następnie ściągnąć drugą folię ochronną i starannie przykleić taśmę na przylegającym podłożu.

W rogach taśma musi nachodzić na siebie. Nie mogą powstać żadne szczeliny. Optymalną przyczepność początkową można uzyskać przez zastosowanie waleczka dociskowego.

#### Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Po starannym zamocowaniu możliwa natychmiastowa dalsza aplikacja.

#### Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Składowanie w temperaturze powyżej +30 °C może spowodować trudności podczas ściągania papieru silikonowego.

Zgodnie z zakresem zastosowania taśma zostanie wkrótce potem przykryta podokiennikiem lub otynkowana. Taśma jest tylko warunkowo odporna na działanie promieniowania UV.

#### Dostawa

##### Kolor

strona wierzchnia: antracyt, strona spodnia: biała

##### Opakowanie

karton

#### Składowanie

##### Warunki magazynowania

Przechowywać w suchym miejscu i w temperaturze od +15 °C do +30 °C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

##### Okres magazynowania

Maks. 24 miesięcy od daty produkcji.

# Instrukcja Techniczna

## StoSeal Band BK-2

### Oznakowanie

Grupa produktowa

Akcesoria ETICS

### Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie [www.sto.pl](http://www.sto.pl) w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

### Szczegółne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.  
ul. Zabraniecka 15  
PL 03-872 Warszawa  
Telefon: 022 511 61 00  
Telefax: 022 511 61 01  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)