

Instrukcja Techniczna

StoSeal Band BK

Szczelna na dyfuzję przyklejana taśma z kauczuku butylowego, z tyłu kaszerowana flizeliną



Charakterystyka

Zastosowanie

- do wewnątrz
- do wykonywania paroszczelnego połączenia w obszarze spoin przy oknach/drzwiach balkonowych oraz spoin pomiędzy tynkiem podkładowym a innymi elementami budowlanymi, np. belkami i stropami drewnianymi
- do wykonywania szczelnego podłoża/szczelnych połączeń w systemie akustycznym StoSilent Direct

Właściwości

- samoprzylepna
- wysoka siła klejenia
- możliwość nanoszenia tynków i pokrywania farbą
- wzajemna tolerancja ze szkłem akrylowym (pleksi) i poliwęglanem
- powierzchnia klejąca zabezpieczona jest przedzielonym w połowie paskiem papieru
- wykonana z plastyczno-elastycznej masy z kauczuku butylowego
- bardzo łatwy montaż w całkowicie niewidoczny sposób
- warunkowo odporna na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
- odporna na temperatury od -30 °C do +80 °C

Format

- szerokość: 75 mm
- długość rolki: 10 m

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza	DIN 52615	404 m	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	DIN 52615	448.700	
Zawartość ciał stałych		100 %	
Siła klejenia	MEL 052	> 4 N/cm	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Instrukcja Techniczna

StoSeal Band BK

Podłoże

Wymagania Podłoże powinno być solidne, suche, czyste, nośne, wolne od oleju, tłuszczu, pyłu, mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania Sprawdzić przyczepność istniejącego podłoża. Na mineralnych, porowatych i chłonnych podłożach, takich jak beton, tynki, surowa stal, surowe drewno, zwietrzałe, szorstkie szkło, ewentualnie konieczna może być powłoka odpowiedniego środka gruntującego (zalecenie środka na zapytanie).

Aplikacja

Temperatura aplikacji Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +35 °C

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.	
		1,00	m/m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Uszczelnianie spoin przy oknach: ustawić i zamocować okno i wypełnić materiałem izolacyjnym pustą przestrzeń pomiędzy oknem a ścianą. Odwinąć taśmę ze szpuli i przyciąć z nadmiarem 5 do 10 cm. Do połowy ściągnąć folię ochronną i starannie przykleić taśmę (min. 5 mm) na ramę okienną. Następnie ściągnąć drugą połowę folii ochronnej i starannie przykleić taśmę na przylegającym podłożu.

Uszczelnianie połączeń elementów budowlanych:
Odwinąć taśmę ze szpuli i przyciąć z nadmiarem 5 do 10 cm. Do połowy ściągnąć folię ochronną. Następnie starannie przykleić taśmę na element budowlany przylegający do ściany przeznaczonej do izolacji od wewnątrz (np. belka/strop drewniany). Na koniec ściągnąć drugą połowę folii ochronnej i starannie przykleić taśmę na powierzchni ściany.

W rogach taśma musi nachodzić na siebie. Optymalną przyczepność początkową uzyskać można poprzez zastosowanie wałeczka dociskowego. Stronę taśmy kaszerowaną flizeliną można pokryć ogólnie dostępnymi w sprzedaży zaprawami lub farbami dyspersyjnymi.

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki Po starannym zamocowaniu możliwa natychmiastowa dalsza aplikacja.

Instrukcja Techniczna

StoSeal Band BK

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Składowanie w temperaturze powyżej +30 °C może spowodować trudności podczas ściągania papieru silikonowego.

Dostawa

Kolor strona wierzchnia: antracyt, strona spodnia: biała

Opakowanie karton

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu i w temperaturze od +15 °C do +30 °C.

Okres magazynowania 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Oznakowanie

Grupa produktowa Produkty uzupełniające

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl