

Instrukcja Techniczna

StoSilent Board 205 C

Płyta akustyczna z granulatu szklanego do sufitów podwieszanych i ścian



Charakterystyka

Zastosowanie

- wewnątrz
- do sufitów podwieszanych i ścian
- do systemu akustycznego StoSilent Distance C
- mocowanie: na klej

Właściwości

- konstrukcje bez szczelin dylatacyjnych do 200 m² z maks. długością krawędzi 20 m
- skrócenie czasu pogłosu
- redukcja poziomu hałasu
- poprawa zdolności koncentracji
- poprawa rozumienia mowy
- niewielka masa
- duża sztywność
- niewielka rozszerzalność pod wpływem wilgoci i ciepła
- wysoki poziom pochłaniania dźwięku (zależny od wysokości podwieszenia i powłoki)

Format

- krawędź płyty: ostra / niepowlekana
- długość x szerokość x grubość
- 1200 x 800 x 19 mm
- 1200 x 800 x 25 mm

Wygląd

- gładka powierzchnia, drobne uziarnienie ze StoSilent Top Basic lub najdrobniejsze uziarnienie ze StoSilent Top Finish
- strukturalna powierzchnia z powłoką końcową StoSilent Decor M lub StoSilent Decor MF

Specyfika/informacje

- produkt stosować w kąpieliskach z wodą solankową lub morską tylko po konsultacji
- produkt nie nadaje się do obszarów narażonych na spryskiwanie wodą
- produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach narażonych na obciążenia mechaniczne

Instrukcja Techniczna

StoSilent Board 205 C

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza	EN ISO 7783	0,15 m	z powłoką
Reakcja na ogień	EN 13501-1:2010	A2-s1, d0	z powłoką
Wartość obliczeniowa przewodności cieplnej λ	TIAP-655 w oparciu o EN 12667	0,085 W/(m*K)	z powłoką
Ciężar powierzchniowy		6,6 kg/m ²	Grubość: 19 mm
Ciężar powierzchniowy		7,5 kg/m ²	Grubość: 25 mm
Gęstość objętościowa	EN 13964	300 kg/m ³	Grubość: 25 mm
Gęstość objętościowa	EN 13964	330 kg/m ³	Grubość: 19 mm
Dźwiękochłonność α_w	EN ISO 11654	0,80	z powłoką; może zmieniać się w zależności od wysokości zawieszenia i wyłumienia

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania	Podłoże ogólnie: - Jednolite, suche, czyste, nośne
------------------	---

Aplikacja

Temperatura aplikacji	Najniższa temperatura podłoża i obróbki: +12°C, przy względnej wilgotności powietrza maks. 70%; montaż po ustabilizowaniu się wilgotności w pomieszczeniu. Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +30 °C Szybkie, szokowe ogrzewanie lub schładzanie w trakcie montażu i wysychania może spowodować powstawanie rys.
------------------------------	--

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.
		1,00 m ² /m ²
	Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.	

Instrukcja Techniczna

StoSilent Board 205 C

Struktura powłok	podkonstrukcja jednopoziomowa z metalu z wieszakami noniuszowymi zgodnie z EN 13964 StoSilent Board 205 C Klej systemowy: - Produkt: StoColl HT - zużycie: ok. 260 g/m² Powłoka pośrednia: - StoSilent Top Basic (ok. 2,0 - 3,0 kg/m²) Powłoka końcowa: - StoSilent Top Finish (ok. 3,0 kg/m²) lub - StoSilent Top Basic (ok. 2,5 - 3,0 kg/m²) lub Powłoka końcowa: - StoSilent Decor M lub StoSilent Decor MF 1. cykl natrysku ok. 0,7 kg/m² 2. cykl natrysku ok. 0,9 kg/m² 3. cykl natrysku ok. 0,5 kg/m² (w razie potrzeby, na podstawie wyglądu)
Aplikacja	Nie można wykluczyć widocznych nierówności sufitu przy świetle padającym z boku. Przestrzegać wytycznych dotyczących obróbki systemu akustycznego.
Czyszczenie narzędzi	Po użyciu usunąć pył.
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Należy przestrzegać ogólnych wytycznych firmy Sto dotyczących obróbki systemów płyt akustycznych Sto. Można je zamówić w firmie Sto SE & Co. KGaA. Montaż / nanoszenie powłok można rozpocząć dopiero po zapoznaniu się z instrukcją! Zalecenie: montaż na ścianach poza obszarem zagrożonym uderzeniami, powyżej 2 m wysokości. Dylatacje konstrukcyjne muszą być odtworzone.

Instrukcja Techniczna

StoSilent Board 205 C

Dostawa

Kolor przód: biały, zbliżony do RAL 9001, tył: biały, zbliżony do RAL 9001

Opakowanie paleta

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Produkt wrażliwy na wstrząsy, nie obciążać.

Ekspertyzy/aprobaty

M 10 0960/28 Page 1	StoSilent Distance C – StoSilent Board 205 C, StoSilent Top Basic i StoSilent Decor M – struktura E-200 Określanie współczynnika dźwiękochłonności wg EN ISO 354
M 10 0960/28 Page 2	StoSilent Distance C – StoSilent Board 205 C, StoSilent Top Basic i StoSilent Decor – struktura E-200 Określanie współczynnika dźwiękochłonności wg EN ISO 354
M 10 0960/28 Page 3	StoSilent Distance C – StoSilent Board 205 C, StoSilent Top Basic i StoSilent Decor – struktura E-200 Określanie współczynnika dźwiękochłonności wg EN ISO 354
M 10 0960/28 Page 4	StoSilent Distance C – StoSilent Board 205 C, StoSilent Top Basic i StoSilent Decor – struktura E-200 Określanie współczynnika dźwiękochłonności wg EN ISO 354
M 10 0960/28 Page 5	StoSilent Distance C – StoSilent Board 205 C, StoSilent Top Basic – struktura E-200 Określanie współczynnika dźwiękochłonności wg EN ISO 354
M 10 0960/28 Page 6	StoSilent Distance C – StoSilent Board 205 C, StoSilent Top Basic – struktura E-200 Określanie współczynnika dźwiękochłonności wg EN ISO 354
M 10 0960/28 Page 7	StoSilent Distance C – StoSilent Board 205 C, StoSilent Top Basic i StoSilent Top Finish – struktura E-200 Określanie współczynnika dźwiękochłonności wg EN ISO 354
M 10 0960/28 Page 8	StoSilent Distance C – StoSilent Board 205 C, StoSilent Top Basic i StoSilent Top Finish – struktura E-200 Określanie współczynnika dźwiękochłonności wg EN ISO 354

Oznakowanie

Grupa produktowa Płyta akustyczna

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane.

Instrukcja Techniczna

StoSilent Board 205 C

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl