

Instrukcja Techniczna

StoSilent Fix

Wypełniacz do spoin pomiędzy płytami akustycznymi Sto, na bazie gipsu



Charakterystyka

- | | |
|---------------------|---|
| Zastosowanie | <ul style="list-style-type: none"> • do wewnątrz • do sklejania styków płyt w systemie akustycznym StoSilent Distance • do wypełniania otworów śrubowych |
|---------------------|---|

- | | |
|--------------------|--|
| Właściwości | <ul style="list-style-type: none"> • bardzo duża siła klejenia • szybkoschnąca • dobra przyczepność |
|--------------------|--|

- | | |
|---------------|---|
| Wygląd | <ul style="list-style-type: none"> • połysk: mat |
|---------------|---|

- | | |
|-----------------------------|--|
| Specyfika/informacje | <ul style="list-style-type: none"> • nie mieszać z innymi materiałami • zużycie może być różne w zależności od systemu |
|-----------------------------|--|

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość	PN-EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

- | | |
|------------------|---|
| Wymagania | Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecałkowicie związane podłoże może prowadzić do uszkodzeń kolejnych powłok, powodując powstawanie pęcherzy i zarysowań. Dlatego nie nanosić na wilgotne lub zabrudzone podłoża. |
|------------------|---|

- | | |
|----------------------|--|
| Przygotowania | Przed wykonaniem kolejnych prac systemy płyt akustycznych Sto pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. |
|----------------------|--|

Instrukcja Techniczna

StoSilent Fix

Aplikacja

Temperatura aplikacji minimalna temperatura podłoża i obróbki: +12°C

Przygotowanie materiału

Wsypać produkt do czystej, zimnej wody, aż materiał będzie widoczny na powierzchni. Przemieszać kielnią do nakładania gipsu lub podobnym narzędziem aż do uzyskania konsystencji odpowiedniej do aplikacji.

Naczynie używane do rozrabiania i narzędzie do mieszania muszą być czyste.

Zużycie

Rodzaj zastosowania

Zużycie ok.

w przypadku płyt o małym formacie

0,50

kg/m²

w przypadku płyt o dużym formacie

0,30

kg/m²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

nanoszenie za pomocą kartusza, nanosić za pomocą szpachli japońskiej lub wymiennego kartusza, nakładać pacą

Rozrobioną szpachlówką nappełnić kartusz (np. narzędzie Knauf, nr art. 9955-811, 9955-813) i za pomocą dyszy nałożyć centralnie na krawędź płyty. Alternatywnie materiał można nanosić na spoiny pacą.

Rozrobioną masę szpachlową nanieść równomiernie na krawędź, tak aby przy zetknięciu pojedynczych płyt zapewnione było sklejenie na całej grubości krawędzi. Kolejną płytę dosunąć z boku i przykleić.

Nie dociskać przy tym masy szpachlowej do szyn nośnych.

Po ok. 30 minutach strącić odstający materiał. Nie rozcierać całkowicie.

Nie można wykluczyć widocznych nierówności sufitu przy świetle padającym z boku.

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Czas obróbki rozrobionej szpachlówki aż do rozpoczęcia tężenia wynosi ok. 20 minut. Z tego względu przygotować jedynie taką ilość materiału, jaką można zaaplikować w ciągu 60 minut. Po upływie tego czasu nie używać już materiału, lecz rozrobić nowy.

Czyszczenie narzędzi

Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych firmy Sto dotyczących obróbki systemów akustycznych StoSilent. Dostępne w Sto SE & Co. KGaA. Zanieczyszczone pojemniki i narzędzia powodują skrócenie czasu obróbki. Stężałego materiału nie należy ponownie aplikować, dodanie wody i wymieszanie nie powoduje, że środek StoSilent Fix ponownie nadaje się do aplikacji.

Instrukcja Techniczna

StoSilent Fix

Montaż / nanoszenie powłok można rozpocząć dopiero po zapoznaniu się z instrukcją!

Dostawa

Kolor produkt naturalnie biały

Opakowanie Worek

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu.

Okres magazynowania Najwyższa jakość produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu.
Objaśnienie numeru serii:
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.
Przykład: 1450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2021 roku

Oznakowanie

Grupa produktowa Masa szpachlowa

Bezpieczeństwo Stosować się do karty charakterystyki!

Szczególne informacje

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl