


Instrukcja Techniczna

StoTap Pro 100 P

Niskoemisyjna tapeta szklana, barwiona na biało



Charakterystyka

Zastosowanie

- do wewnątrz
- do renowacji powierzchni z mikropęknięciami, do zabezpieczenia przed mikropęknięciami i zarysowaniami podłoża oraz do wykonywania dekoracyjnych powierzchni na ścianach i sufitach

Właściwości

- wytrzymały na obciążenia mechaniczne
- mostkuje zarysowania – rysy skurczowe i powstające na skutek wysychania
- produkt stabilny wymiarowo
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- w zależności od struktury niepalna lub trudno zapalna
- odporna na pęczenie
- produkt odporny na działanie wilgoci
- włókna nie są wdychalne ze względu na średnicę $> 5 \mu\text{m}$
- możliwość nanoszenia powłok
- ciężar powierzchniowy ok. 195 g/m^2

Format

- szerokość rolki: ok. 1 m
- długość rolki: 50 m

Wygląd

- gładkie powierzchnie bez struktury
- możliwości różnorodnego wykończenia kolorystycznego
- patrz kolekcja StoTex/ StoTap

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Ciężar powierzchniowy		195 g/m^2	ok.
Średnica włókna		$> 5 \mu\text{m}$	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Instrukcja Techniczna

StoTap Pro 100 P

Wymagania

Podłoże powinno być nośne, suche, czyste i wytrzymałe, wolne od mleczka cementowego, wykwitów i substancji antyadhezyjnych.

Przygotowania

Przygotowanie podłoża i wykonanie prac malarskich muszą być zgodne z uznanymi zasadami techniki. Wszystkie powłoki i prace powinny być dostosowane do danego obiektu i warunków.

Usunąć luźne oraz stare powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności a powierzchnię oczyścić (mechanicznie lub za pomocą odpowiednich zmywaczy).

Grunтовanie nie może spowodować wytworzenia się na powierzchni błyszczącej warstwy.

Normalnie chłonne i bardzo chłonne podłoża:
Zagruntować środkiem StoPrim Plex lub StoPrim GT.
StoPrim Plex jest gotowy do aplikacji a w zależności od chłonności podłoża rozcieńczać wodą do maks. 30%.

Słabo chłonne podłoża:
Zagruntować środkiem StoPrim Color lub StoPrim Sil Color.

Składniki rozpuszczalne w wodzie:
- Zaizolować za pomocą StoPrep Isol.
StoPrep Isol jest gotowy do aplikacji, nie wolno rozcieńczać.

Nienaruszone powłoki dwuskładnikowe, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne:
Zagruntować środkiem StoAqua EP Activ.

Powierzchnie zaatakowane przez pleśń:
Oczyścić powierzchnię preparatem Geiger STOP lub przetrzeć 10% roztworem nadtlenu wodoru i dokładnie spłukać czystą wodą. Podczas usuwania pleśni należy postępować zgodnie z krajowymi zaleceniami i przepisami.

W przypadku nanoszenia powłoki na akrylowe masy spoinowe oraz masy uszczelniające, z uwagi na wyższą elastyczność masy akrylowej w materiale powłokowym mogą pojawić się przebarwienia i/lub zarysowania. Ze względu na bardzo dużą liczbę różnych produktów dostępnych na rynku należy przeprowadzić własne próby w celu oceny przyczepności.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniają osoby wykonującej prace z obowiązku samodzielnej kontroli i oceny podłoża.

Aplikacja

Temperatura aplikacji minimalna temperatura podłoża i obróbki: +5°C

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.
masa ok. 195 g/m ²	1,00 m ² /m ²

Instrukcja Techniczna

StoTap Pro 100 P

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Struktura powłok

powłoka gruntująca (w razie potrzeby):
Odpowiednio do rodzaju i stanu podłoża.

Kleje:
StoColl Tex, StoColl Tap

Powłoka pośrednia i końcowa

W zależności od wymagań, np. stopnia wytrzymałości lub połysku, możliwe jest stosowanie następujących powłok końcowych z asortymentu produktów Sto do wnętrz:

powłoki malarskie: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Titanium, StoColor Sil Comfort i StoColor Puran Satin

tynki wewnętrzne

powłoki dekoracyjne

zasadniczo można zrezygnować z powłoki pośredniej w przypadku:

- powłok matowych i głęboko matowych, np. StoColor Opticryl Matt, StoColor In, StoColor Select Matt

- odcieni bieli i starej bieli

Patrz instrukcja techniczna do odpowiedniej powłoki.

Aplikacja

Klej na podłoże, Pokrywanie okładzin ściennych

Klej nałożyć na szerokość 1-2 pasów na ścianę w wystarczającej ilości i równomiernie. Flizelinę układać na mokrej warstwie kleju na styk lub techniką podwójnego cięcia, nie dopuszczając do powstawania pęcherzy.

Klej po wyschnięciu jest bezbarwny. Pozostałości kleju na powierzchni natychmiast wytrzeć wilgotną, czystą ściereczką.

Rozcieńczyć klej 10% wody. W przypadku nanoszenia wałkiem nie rozcieńczać kleju. Zużycie w zależności od podłoża i rodzaju kleju wynosi 0,16-0,25 kg/m².

Przed przyklejeniem przyciąć pasy flizeliny z nadmiarem 5 - 10 cm.

różnice w strukturze:

Aby uniknąć różnic w strukturze, pasów flizeliny nie należy nigdy przyklejać na jednej powierzchni w pozycji obróconej lub odwrotną stroną. Na stronie spodniej flizeliny znajduje się szare oznaczenie. Oznakowania na spodzie tkaniny powinny znaleźć się na ścianie w odstępach ok. 1 metra.

przycinanie flizeliny:

Wyschniętą flizelinę w okolicach sufitów, drzwi i listew cokołowych przycinać zaraz po dociśnięciu za pomocą listwy stalowej ostrym nożem lub nożyczkami.

Instrukcja Techniczna

StoTap Pro 100 P

wystające narożniki:

Poprowadzić flizelinę min. 10 - 15 cm wokół wystających narożników, aby zapewnić połączenie z kolejnymi pasami tkaniny. Ponownie nanieść klej na suche miejsca i docisnąć tkaninę do kleju. Aby ułatwić obróbkę narożników, zwilżyć flizelinę na krawędzi lub ostrożnie przeszlirować w stanie wilgotnym.

Zalecenie: W celu lepszego zabezpieczenia krawędzi zastosować StoSilent Profile EW na narożnikach zewnętrznych.

Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki

Możliwość szlifowania po całkowitym wyschnięciu, po ok. 3 do 4 dniach.

Duża wilgotność powietrza i/lub niska temperatura wydłużają czas schnięcia.

Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 % następną warstwę nanosić po ok. 12 godzinach.

Czyszczenie narzędzi

Wyczyścić wodą natychmiast po użyciu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe

wskazówka dot. schnięcia:

Gipsowe masy szpachlowe zalecane przez producentów płyt gipsowo-kartonowych mogą być szczególnie wrażliwe na wilgoć. Wrażliwość ta może powodować powstawanie pęcherzy, pęcznienie mas szpachlowych oraz odłupywanie się materiału. Dostateczna wentylacja i odpowiednio wysoka temperatura przyspieszają proces schnięcia.

Produkt podlega stałej kontroli jakości. Materiał może posiadać miejscowe, pojedyncze wady powstałe ze względów produkcyjnych. Wady te są oznaczone na krawędziach cięcia i flizelina jest wówczas odpowiednio dłuższa.

Tkaniny z włókna szklanego i włókniny szklane posiadają tolerancję szerokości +/- 1 cm. W przypadku szerokości minimalnej tkaniny z włókna szklanego i włókniny szklane są odpowiednio szersze. Takie błędy nie stanowią podstawy do reklamacji.

Podczas przycinania pasów zwracać uwagę na miejscowe defekty. Po przyklejeniu więcej niż 10 pasów flizeliny reklamacje nie będą uwzględniane.

W przypadku wad produktu podlegających reklamacji podać numer kontrolny (widoczny na rdzeniu rolki lub kartonie) i zabezpieczyć próbkę materiału.

Stosowanie na powierzchniach o klasie oddziaływania wody:

- Klasy oddziaływania wody zgodnie z DIN 18534-1:2017-04 oraz wg instrukcji technicznej nr 5 niem. federalnego zrzeszenia przemysłu gipsowego (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)

- Produkt odpowiedni jedynie do stosowania na powierzchniach o klasie oddziaływania wody W0-I (nieznaczny stopień oddziaływania wody).

Instrukcja Techniczna

StoTap Pro 100 P

Dostawa

Kolor produkt zabarwiony na biało

Opakowanie karton (1 rolka)

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu, w rolkach w pozycji pionowej.

Ekspertyzy/aprobaty

STANDARD 100 by OEKO-
TEX® - Institut INNOVATEX
Textile Engineering and
Testing Institute Co. -
Zertifikat 13.0.21450

Powlekane włókno szklane (tapeta ścienna)
Schadstoffgeprüfte Textilien gemäß STANDARD 100 by
OEKO-TEX®

Oznakowanie

Grupa produktowa Flizelina z włókna szklanego

Bezpieczeństwo Stosować się do karty charakterystyki!

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl