


Instrukcja Techniczna

StoTop Protectlasur

Rozpuszczalnikowa, cienkowarstwowa powłoka lazurująca na drewno, o dużej zawartości stałych frakcji, do stosowania na zewnątrz



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- cienkowarstwowa powłoka lazurująca na elementy budowlane np. balkony, elewacje drewniane, podbitki dachowe itd.

Właściwości

- odporny na sklekanie się
- wysoka zdolność penetracji
- wysoka odporność na wilgoć
- produkt odporny na promieniowanie ultrafioletowe
- nie blokuje porów
- malowanie dużych powierzchni bez widocznych połączeń

Wygląd

- jedwabisty połysk wg EN 13300

Specyfika/informacje

- Tylko do użytku w dopuszczonych obszarach zastosowania.
- Niewłaściwe stosowanie może prowadzić do szkód dla zdrowia i środowiska

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość		0,86 g/cm ³	
Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.			

Podłoże

Wymagania

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od tłuszczu i substancji antyadhezyjnych oraz fachowo przygotowane.

Wilgotność drewna z drzew liściastych nie powinna przekraczać 12 %, zaś drewna z drzew iglastych – 15 %.

Drewno na zewnątrz:
Nowe, w ograniczonym stopniu stabilne wymiarowo i niestabilne wymiarowo drewno należy przeszlifować, struktura powłok wg instrukcji BSF nr 18, nanieść 3 powłoki StoTop Protectlasur lub wykonać ostatnią powłokę środkiem StoThixlasur

Instrukcja Techniczna

StoTop Protectlasur

AF.

Stare powłoki oczyścić, usunąć luźne elementy, zszarzałe drewno przeszlifować aż do odsłonięcia zdrowego drewna. Nanieść 3 powłoki StoTop Protectlasur lub wykonać ostatnią powłokę środkiem StoThixlasur AF.

Usuwanie starych warstw farby/poddawanie ich obróbce metodami takimi jak szlifowanie, opalanie itd. może powodować powstawanie niebezpiecznych pyłów i/lub oparów. Wykonywać pracę w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub zapewnić wentylację poprzeczną. W razie potrzeby stosować odpowiednie środki ochrony oddechowej.

Przygotowania	Sprawdzić nośność istniejącego podłoża Usunąć powłoki o niedostatecznej nośności/przyczepności. Stare powłoki: Nośne powłoki lazur lub farb oczyścić i dokładnie przeszlifować. Poszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna wyszlifować aż do nośnego podłoża. Drewno z drzew tropikalnych przeszczołkować mosiężną szczotką, przemyć środkiem StoFluid AF i pozostawić do wyschnięcia. Drewna niepoddanego obróbce nie należy narażać na działanie warunków pogodowych przez okres dłuższy niż 1 tydzień.		
Aplikacja			
Temperatura aplikacji	najniższa temperatura obróbki i podłoża: +5°C Najwyższa temperatura obróbki i podłoża: +35 °C		
Przygotowanie materiału	gotowy do aplikacji, nie wolno rozcieńczać. Przed aplikacją dokładnie wymieszać.		
Zużycie	Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
	na warstwę	0,05 - 0,08	l/m²
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			
Aplikacja	Malowanie Produkt nanosić płaskim lub szerokim pędzlem w kierunku rysunku słojów.		
Schnięcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obróbki	Przy temperaturze powietrza i podłoża +20 °C i wilgotności względnej 65 %: pyłosuchy po 2,5 godziny, suchy w dotyku po 3,5 godzinach, możliwość pokrywania farbą po 12 godzinach. Przy niskich temperaturach i/lub wysokiej wilgotności powietrza proces schnięcia		

Instrukcja Techniczna

StoTop Protectlasur

ulega wydłużeniu.

W przypadku gatunków drewna zawierających niekorzystne składniki, takie jak lignina czy żywica czas wysychania pierwszej warstwy może się znacznie wydłużyć. Drugą warstwę należy nanieść dopiero wówczas, gdy pierwsza warstwa przestanie być klejąca w dotyku.

Czyszczenie narzędzi	Wyczyścić przy pomocy StoFluid AF natychmiast po użyciu.
Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Utylizacja: Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. utylizacji. Do utylizacji należy przekazywać jedynie całkowicie opróżnione puszki. Puszkę z resztkami środka przekazać do punktu zbiórki starych lakierów.
Dostawa	
Kolor	StoColor - RAL - kolory drewna Gatunek i właściwości drewna w połączeniu z grubością suchej powłoki laserunkowej mogą mieć wpływ na barwę lazury. Z tego względu możliwe są różnice w stosunku do karty odcieni. Całkowitą pewność można uzyskać, wykonując na tej samej powierzchni powłokę próbną przy użyciu wybranego przez siebie odcienia.
Opakowanie	Puszka
Składowanie	
Warunki magazynowania	Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Okres magazynowania	Ten produkt sprzedawany jest jako środek biobójczy. Działanie biobójcze produktu gwarantowane jest do upływu okresu ważności. Zwrócić uwagę na okres ważności zawarty w numerze serii podanym na opakowaniu. Najwyższa jakość produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu gwarantowana jest do końca okresu ważności, jeśli zachowane były warunki przechowywania. Data ważności jest zawarta w numerze serii na opakowaniu. Objaśnienie numeru serii: cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia Przykład: 6450013223 – produkt ważny do końca 45 kalendarzowego tygodnia 2026 roku Po otwarciu opakowania zużyć w krótkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia, np. spowodowane przez zabrudzone narzędzia, mogą spowodować skrócenie okresu trwałości.

Instrukcja Techniczna

StoTop Protectlasur

Oznakowanie

Grupa produktowa

Lazura do drewna

Skład

Według wytycznych VdL dotyczących powłok budowlanych
Żywica alkidowa
związki alifatyczne
glikoeter
dodatek reologiczny
sucha masa
fotostabilizator
środek zapobiegający skórkowaniu
środek konserwujący powłoki na bazie propikonazolu

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE produkt ten podlega obowiązkowi oznakowania.
Stosować się do karty charakterystyki!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do produktu w stanie dostawy, nieprzetworzonego.

Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. Zawartość/opakowanie utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie lub przekazać do komunalnego punktu zbiorczego. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

EUH208

Zawiera 12-hydroksy-N-[6-(12-hydroksyoktadekanoamido)heksylo]oktadekanoamid, bezwodnik ftalowy, butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Substancje te są konserwantami.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

EUH211

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Instrukcja Techniczna

StoTop Protectlasur

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl